



## TEKNISK DATABLAD

# KEIM CONTACT-PLUS-GROB

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

---

KEIM Contact-Plus-Grob er en kornholdig, fiberarmeret grunder (silikatfarve iht. DIN 18363 stk. 2.4.1) med glasfiber og fyldstoffer i afstemte kornstørrelser og kornformer. KEIM Contact-Plus-Grob er velegnet til revneforslætning og udjævning. KEIM Contact-Plus-Grob er Cradle to Cradle Certified Silver og har C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

---

Med KEIM Contact-Plus-Grob som overgang klargøres bæredygtige, organisk bundne gamle belægninger til KEIM silikatfarver, fx. hvis det organiske underlag af miljøtekniske eller andre grunde ikke kan fjernes. Undtaget er plasto-elastiske samt forsæbningsudsatte (fx bestemte oliefarver) gamle belægninger.

På mineralske underlag eller organiske gamle belægninger udviser KEIM Contact-Plus-Grob en optimal revnedækkende og forslæmmende virkning (fine revner på op til 1,0 mm).

Med KEIM Contact-Plus-Grob udjævnes eksisterende forskellige overfladestrukturer.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

---

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- absolut UV-beständig
- Brandforhold: Ikke brændbar

### MATERIALEGENSKABER:

- |                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| - Vægtfylde:   | ca. 1,6 - 1,8 g/cm <sup>3</sup> |
| - pH-værdi:    | 11                              |
| - Størstekorn: | 1 mm                            |

## 4. ANVENDELSESVEJLEDNING

---

### FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal være tørt, bæredygtigt, afsmitningsfrit, rent og støvfrit. Løse fragmenter fra gamle behandlinger skal fjernes mekanisk eller med højtrykspuler. Skader og fejl skal udbedres med egnet udbedringsmateriale og lignende struktur. Eventuelle sinterlag på ny puds skal fjernes med KEIM Fluat-10 efter anvisningerne. Nye pudssteder (udbedringer) skal generelt forbehandles med KEIM Fluat-10 iht. angivelserne på det tekniske datablad. Løse dele af gamle organisk bundne malingslag samt urenheder skal fjernes enten med mekaniske metoder eller med højtryksrensere. Større ujævnheder udbedres med KEIM Spachtel eller med KEIM Concretal-FSP 2.0. På disse reparationssteder skal de gamle malingslag fjernes helt.

### ANVENDELSESBETINGELSER:

Omgivende luft- og underlagstemperatur  $\geq 5$  °C under bearbejdning og tørring. Underlaget bør ikke behandles i direkte sollys eller på solopvarmet underlag. Fladerne skal beskyttes mod direkte sol, vind og regn under og efter behandlingen.

### FORBEREDELSE AF MATERIALET:

### FORBRUG:

ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup> som grundbehandling.

Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

## TEKNISK DATABLAD – KEIM CONTACT-PLUS-GROB

### ANVENDELSE:

KEIM Contact-Plus-Grob påføres normalt ufortyndet på ikke-sugende underlag med børste jævnt og over kors. På sugende underlag kan der fortyndes med maks. 10 % og følgende produkter: KEIM Fixativ, KEIM Spezial-Fixativ, KEIM Concretal-Fixativ.

### OVERFLADEBEHANDLINGSSYSTEM:

KEIM Contact-Plus-Grob skal altid overstryges med to efterfølgende lag, fx med KEIM Granital, eller KEIM Concretal-W, f.eks.:

Mellemlag:

med fortyndet Granital (maks. 2 l KEIM Special-Fixativ pr. 10 kg)

Toplag:

med KEIM Granital, ufortyndet.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med vand.

## 5. FORPAKNING

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Antal på palle	Emballagetype
25	kg	24	spand
5	kg	70	spand

## 6. OPBEVARING

Holdbarhed	Opbevaring
12 måneder	beholderen skal holdes tæt tillukket køligt frostfrit

## 7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 08 01 12

## 8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet.

MAL-kode: 00-3 (1993)

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

## 9. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER

## TEKNISK DATABLAD – KEIM CONTACT-PLUS-GROB

---



De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.



**KEIM SCANDINAVIA A/S**  
Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44  
[www.keim.com](http://www.keim.com) / [Kundeservice@keim.dk](mailto:Kundeservice@keim.dk) / [kundeservice@keim.se](mailto:kundeservice@keim.se)