



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM CONTACT-PLUS-GROF

1. PRODUCTBESCHRIJVING

KEIM Contact-Plus-Grof is een hooggevulde, vezelversterkte renovatielaag (dispersiesilicaatverf volgens DIN 18363 paragraaf 2.4.1) met zuivere acrylaatadditieven, glasvezels en hoogwaardige vulstoffen in uitgebalanceerde korrelgroottes en korrelvormen. KEIM Contact-Plus-Grof is uitstekend geschikt voor het vullen en egaliseren van scheuren.

2. TOEPASSINGSGBIED

Met KEIM Contact-Plus-Grof worden stabiele, organisch gebonden oude verflagen tijdelijk voorbereid op KEIM dispersie-silicaatverven, bijvoorbeeld als ze om milieu- of andere redenen niet kunnen worden verwijderd. Uitgesloten zijn plasto-elastische en oude verzepinggevoelige coatings (bijvoorbeeld bepaalde olieverven). Op minerale ondergronden of organische oude verflagen heeft KEIM Contact-Plus-Grof een optimaal scheuroverbruggend en afdichtend effect (fijne scheuren tot 1,0 mm) door het geselecteerde vezelgehalte en vulstoffen. Met KEIM Contact-Plus-Grof worden bestaande verschillende oppervlaktestructuren aangepast.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- absoluut UV-bestendig
- brandgedrag: niet ontvlambaar

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Dichtheid: ca. 1,6 - 1,8 g/cm³
- pH-waarde: 11
- Grootste korrel: 1 mm

KLEUREN:

Wit

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet droog, stabiel, kalkvrij, schoon en stofvrij zijn. Losse delen van oude coatings moeten machinaal of met waterdrukstralen verwijderd worden. Defecten moeten worden hersteld met een geschikt reparatiemateriaal en aangepast aan dezelfde structuur. Eventuele sinterlagen op nieuw pleisterwerk moeten volgens de gebruiksaanwijzing met KEIM Fluat-10 worden verwijderd. Nieuw gestucte plaatsen (reparaties) dienen in het algemeen met KEIM Fluat-10 voorbehandeld te worden volgens de gegevens in het technische gegevensblad.

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN:

Omgevingstemperatuur en ondergrondtemperatuur ≥ 5 °C tijdens applicatie en droging. Niet gebruiken in direct zonlicht of op oppervlakken die zijn opgewarmd door de zon. Oppervlakken tijdens en na verwerking beschermen tegen direct zonlicht, wind en regen.

VERBRUIK:

ca. 0,5-0,6 kg/m² als grondlaag.

De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD – KEIM CONTACT-PLUS-GROF

VERWERKING:

Breng KEIM Contact-Plus-Grof onverdund gelijkmatig en kruiselings met een kwast aan op niet-absorberende ondergronden. Op zuigende ondergronden kan het verdund worden met max. 10 % en de volgende producten: KEIM Fixativ, KEIM Speciaal-Fixatief, KEIM Concreton-Fixatief

COATINGSYSTEEM:

KEIM Contact-Plus-Grof moet altijd worden gevolgd door twee lagen, b.v. overschilderd worden met KEIM Granital of KEIM Concreton-W, b.v. B.: Tussenlaag: met verdunde Granital (max. 2 l KEIM Speciaal-Fixatief per 10 kg) eindlaag: met KEIM Granital, onverdund.

DROOGTIJD:

Overschilderbaar op zijn vroegst na 12 uur (bij 23°C en 50% r.v.). Bij hogere relatieve vochtigheid, laagdiktes en/of lagere temperaturen wordt de drooging navenant vertraagd.

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:

Direct met water reinigen.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
25	kg	24	emmer
5	kg	70	emmer

6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	houd de verpakking goed gesloten koel vorstvrij

7. VERWIJDERING

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 08 01 12

8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht. EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/c): 40 g/l. Dit product bevat: 0 - 1 g/l VOC.

9. ALGEMENE INFORMATIE

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd.

Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

10. CERTIFICATEN EN KWALITEITSLABELS



De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.