



MŰSZAKI ADATLAP

KEIM CONTACT-PLUS-GROB

1. TERMÉKLEÍRÁS

A KEIM Contact-Plus-Grob egy erősen töltött, szálerősített, felújító alapozóbevonat (diszperziós szilikátfesték megfelel a DIN 18363, 2.4.1 adatlap előírásainak) tiszta akriladalékkal, üvegszállal, illetve megfelelő méretű és alakú kiváló minőségű töltőanyagokkal. A KEIM Contact-Plus-Grob kiválóan alkalmas repedések kitöltésére és kiegyenlítésre. A KEIM Contact-Plus-Grob a Cradle to Cradle Certified® Silver (ezüst) és a C2C Certified Material Health Certificate™ Gold (arany) minősítést kapta meg.

2. ALKALMAZÁSI TERÜLET

A KEIM Contact-Plus-Grob alapozóval tapadóhidat lehet képezni jól tapadó, régi műanyag kötésű bevonatokon a további KEIM diszperziós szilikátfestékek alá, és ezt pl. akkor és ott célszerű alkalmazni, ahol a régi szerves bevonatok környezetterhelés vagy egyéb okok miatt nem távolíthatók el (nem marathatók le). Kivételt jelent rugalmas vagy elszappanosodásra hajlamos régi bevonatok (pl. egyes olajfestékek). Ásványi alapfelületeken vagy szerves régi bevonatokon a KEIM Contact-Plus-Grob optimális repedéskitöltő és struktúra kiegyenlítő tulajdonsággal bír a jól kiválasztott szálerősítésnek és töltőanyagoknak köszönhetően (finom repedések 1 mm-ig). A KEIM Contact-Plus-Grob termékkel a meglévő felületi struktúraegyenletlenségek kijavíthatók.

3. TERMÉKTULAJDONSÁGOK

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold (arany)
- abszolút UV-álló

ANYAGJELLEMZŐK:

- sűrűség: kb. 1,6 - 1,8 g/cm³
- pH-érték: 11
- legnagyobb szemcseméret: 1 mm

SZÍNÁRNYALATOK:

fehér

4. KIVITELEZÉSI UTASÍTÁSOK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Az alapfelületnek száraznak, hordképesnek, tisztának, illetve krétásodás- és pormentesnek kell lennie. A régi bevonatok laza részeit mechanikai úton vagy nagynyomású vízsugárral el kell távolítani. A hibahelyeket megfelelő javítóanyagokkal ki kell javítani a meglévő struktúrához illeszkedően. Esetleges szinterrétegeket új vakolatokon KEIM Fluat-10 anyaggal előírás szerint el kell távolítani. Az újonnan vakolt területeket (javítások) általában elő kell kezelni KEIM Fluat-10 anyaggal a műszaki adatlapban szereplő előírások szerint. A szerves kötésű, régi bevonatok laza részeit és a szennyeződéseket mechanikai úton vagy vízsugárral kell eltávolítani. A hibahelyeket KEIM Spachtel vagy KEIM Concretal-Feinspachtel termékekkel kell kijavítani. A javított részeknél a teljes régi bevonatokat el kell távolítani.

FELDOLGOZÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

A feldolgozási és száradási idők alatt a levegő és az aljzat hőmérsékletének ≥ 5 °C kell lennie. Nem szabad direkt napsugárzás és nap által felhevített alapfelületek mellett dolgozni. A feldolgozás alatt és után védeni kell a közvetlen napsugárzástól, szélről és esőtől.

MŰSZAKI ADATLAP – KEIM CONTACT-PLUS-GROB

FELHASZNÁLÁS:

kb. 0,5-0,6 kg/m² alapozóbevonatként.

A megadott felhasználási mennyiségek sima alapfelületre értendők. Pontos felhasználási mennyiségek próbafelülettel határozhatók meg.

FELDOLGOZÁS:

A KEIM Contact-Plus-Grob anyagot nem nedvszívó alapfelületeken hígítatlanul, kefével egyenletesen, keresztirányban kell felhordani.

Nedvszívó alapfelületeken szükség szerint a következő termékekkel hígítható max. 10 %-ban: KEIM Fixativ, KEIM Szpecial-Fixativ, KEIM Concretal-Fixativ.

RÉTEGFELÉPÍTÉS:

A KEIM Contact-Plus-Grob alapozóréteget mindig két rétegben, pl. KEIM Granital, vagy KEIM Concretal-W termékekkel kell átfesteni, pl.:

Köztesréteg:

hígított Granital (max. 2 l KEIM Szpecial-Fixativ 10 kg festékhez)

Fedőréteg:

KEIM Granital, hígítatlanul.

SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Azonnal vízzel tisztítandó.

5. KISZERELÉS / CSOMAGOLÁSI FORMA

csomagolási mennyiség	mennyiségi egység	raklapos mennyiség	csomagolás típusa
25	kg	24	vödör
5	kg	70	vödör

6. RAKTÁROZÁS

maximális raktározási idő	raktározási feltételek
12 hónap	az edényt szorosan zárva kell tartani hűvös fagymentes

7. HULLADÉKKEZELÉS

Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkat lásd a biztonságtechnikai adatlap 13. szakaszában.

hulladékulcs: 08 01 12

8. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot! EU-határérték ennek a terméknek (Kat. A/c): 40 g/l.

Ez a termék: 0 - 1 g/l VOC tartalmaz.

GIS-KÓD: BSW 10

9. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A kezelni nem kívánt felületeket, különösen üveg, kerámia és terméskő, takarni kell. A lecseppenő anyagokat a környezeti vagy közlekedési felületekről azonnal bő vízzel le kell mosni és eltávolítani.

Rendszeridegen termékkel vagy más gyártói adalékkal történő összekeverés nem megengedett.

10. TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TANÚSÍTÓ CÍMKÉK



A megadott értékek és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka és gyakorlati tapasztalatok eredményei. A szóbeli és írásbeli felhasználásra vonatkozó ajánlásaink célja, hogy segítséget nyújtsanak termékeink kiválasztásában, és nem hoznak létre szerződéses jogviszonyt. Különösen nem mentesítik a vevőt és a kivitelezőt azon kötelezettség alól, hogy saját maguk is a megszokott körültekintéssel győződjenek meg a termékeink adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát a termékek újtási vagy alkalmazási használhatóságában fenntartjuk. Jelen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.