



TECHNICKÝ LIST

KEIM DECKPUTZ-HISTORISCH-GROB

1. POPIS PRODUKTU

Normální omítková malta podle DIN EN 998-1 na bázi trasového vápna. KEIM Deckputz-historisch-Grob odpovídá kategorii malty CS II, P II podle DIN V 18 550. V kombinaci se silikátovými barvami KEIM vzniká sladěný omítkový a nátěrový systém.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Deckputz-historisch-Grob je vhodná jako vrchní vrstva omítky na venkovní i vnitřní jádrovou omítku z malty kategorie CS II nebo P II dle DIN V 18 550.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- přizpůsobený silikátovým barvám Keim
- minerální
- netvoří film
- difúzně otevřený

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Sytná hustota: cca 1,35 g/cm³
- Největší zrno: 4,5 mm

KLASIFIKACE:

- Typ omítky: CR
- Pevnost v tlaku: ČSN EN 1015-11
- Faktor difúzního odporu vodní páry (hodnota μ): ≤ 25

BAREVNÝ ODSŤÍN:

šedý

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU:

U silně savého podkladu nebo za velkého tepla je nutné předvlhčit.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota okolního vzduchu a podkladu během zpracování a schnutí musí být ≥ 5 °C. Nezpracovávejte na prudkém slunci ani na sluncem vyhřátých podkladech. Během zpracování i po něm chraňte plochy před přímým sluncem, větrem a deštěm.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU / MÍCHÁNÍ A DOPRAVA:

KEIM Deckputz-historisch-Grob smíchejte s přibližně 5,0 - 5,7 L čisté vody na jeden pytel pomocí míchadla na tuhou plastickou konzistenci bez hrudek a nechejte krátce zrát. Nikdy nerozmíchejte vodou již zatuhlý materiál. Zpracování lze provádět ručně, pomocí kontinuální míchačky nebo i omítacím strojem.

TECHNICKÝ LIST – KEIM DECKPUTZ-HISTORISCH-GROB

SPOTŘEBA:

cca 1,43 kg/m²/mm

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

LÍCNÍ OMÍTKA:

Namíchanou omítku energicky nahodte na připravený podklad a stáhněte vhodným nástrojem. Takto zhotovená (krycí) vrstva vrchní omítky má mít tloušťku cca 8 mm.

Po nanesení KEIM Deckputz-historisch-Grob je nutné povrch stáhnout a alternativně zatřít plastovým nebo ocelovým hladítkem. Další struktury se získají pomocí houbového nebo dřevěného hladítka, k tomu stačí tloušťka vrchní omítky 7 mm. Zpracování KEIM Deckputz-historisch-Grob výše uvedeným nářadím proveďte pokud možno bez přidání vody. Zabraňte vytažení pojiva na povrch.

NÁSLEDNÉ OŠETŘENÍ:

KEIM Deckputz-historisch-Grob se musí chránit před příliš rychlým vysycháním sluncem nebo větrem a v případě potřeby zvlhčovat.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Nástroje, stroje a míchací zařízení ihned po použití očistěte vodou. Po vytvrzení je možné pouze mechanické odstranění.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
25	kg	42	pytel

6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	v suchu

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 17 01 01

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Řiďte se bezpečnostním listem.

9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

TECHNICKÝ LIST – KEIM DECKPUTZ-HISTORISCH-GROB

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.

