



TECHNICKÝ LIST

KEIM RESTAURO[®]-FIXATIV

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Restauro-Fixativ je ředidlo nebo základní nátěr na sol-silikátové bázi pro KEIM Restauro-Lasur. KEIM Restauro-Fixativ získal stříbrný certifikát Cradle to Cradle Certified[®]Silver a zlatý certifikát C2C Certified Material Health Certificate[™] Gold.

2. OBLAST POUŽITÍ

Směs KEIM Restauro-Lasur a KEIM Restauro-Fixativ se zvláště hodí k lazurnímu barevnému řešení ploch historických i moderních omítek a k barevnému řešení a sjednocení vysprávek z přírodního kamene. Ošetřované plochy musí být porézní(savé). KEIM Restauro-Lasur a KEIM Restauro-Fixativ se navzájem mísí v jakémkoliv poměru podle požadovaného lazurovacího efektu. KEIM Restauro-Fixativ slouží také jako základní nátěr pro zafixování podkladu.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- připravený k použití
- C2C Certified Material Health Certificate[™] Gold
- difuzně otevřený
- absolutně UV odolný

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hustota: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- Hodnota pH: cca 11

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a zbavený zbytků, které snižují přilnavost. Silně savé podklady a podklady s poškozeným (pískujícím) povrchem vyžadují bezbarvou podkladovou fixaci neředěným přípravkem KEIM Restauro-Fixativ.

SPOTŘEBA:

cca 0,2 L/m² jako základní nátěr.

cca 0,1 - 0,2 L/m² pro dvojnásobný lazurní nátěr

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

ZPRACOVÁNÍ:

Lazurovací nátěry

Ve venkovním prostředí je kvůli klimatické odolnosti nutný dvojitý lazurovací nátěr. Je-li požadován zvláště transparentní účinek, je možný jediný lazurní nátěr na předchozí bezbarvé fixaci podkladu pomocí přípravku KEIM Restauro-Fixativ.

Základní nátěr:

KEIM Restauro-Lasur jako základní nátěr se nanáší vysoce zředěný štětkou. Poměr ředění: 1:1 až 1: 20 s KEIM Restauro Fixativem.

Vrchní nátěr:

Jako vrchní nátěr se KEIM Restauro-Lasur nanáší dle požadavku intenzity lazury neředěný nebo zředěný s KEIM Restauro Fixativem.

TECHNICKÝ LIST – KEIM RESTAURO®-FIXATIV

Zvýšená ochrana proti vlhkosti:

Zvláště u tenkovrstvých lazurovacích nátěrů mohou být u ploch vystavených silnému účinku vody nebo k ochraně stavebních hmot citlivých na vlhko zapotřebí zvýšená ochranná opatření proti vlhkosti. V takových případech je vhodný hydrofobizační přípravek KEIM Silangrund a asuru ředit přípravkem KEIM Spezial-Fixativ.

DOBA SCHNUTÍ:

Přepracovat lze nejdříve po 12 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží.

Hinweis:

Eine Nachbehandlung mit einem Hydrophobierungsmittel ist bei KEIM Restauro-Lasur nicht erforderlich.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Ihned očistěte vodou.

5. DODÁVÁNÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
20	L	24	kanystr
5	L	96	kanystr

6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	obal uchovávejte těsně uzavřený v chladu bez mrazu chráněné před teplem a přímým slunečním zářením

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 06 02 99

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE


Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/h): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.

9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.