TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM FINITURA

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Finitura ist eine hochwertige streichfertige silikatische Fassadenfarbe nach EN 1062. KEIM Finitura ist gefüllt und pigmentiert mit witterungsbeständigen Füllstoffen und absolut lichtechten rein anorganischen Pigmenten. KEIM Finitura ist ausgezeichnet mit dem Cradle to Cradle Certified®-Zertifikat Silver und dem C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM Finitura eignet sich für die Renovierung und den Neuanstrich von tragfähigen, dispersions- und silikonharzgebundenen Anstrichen und Putzen ebenso wie für mineralische Untergründe.

Nicht geeignet für:
horizontale und geneigte, bewitterte Flächen; Holzflächen; plastoelastische Beschichtungen; verseifungsfähige Altuntergründe; nicht benetzbare Untergründe

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- universell anzuwenden
- nicht filmbildend
- mineralisch matt
- Cradle to Cradle Certified®-Zertifikat Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- diffusionsoffen
- hoch witterungsbeständig
- absolut UV-beständig
- absolut lichtecht
- pilz- und algenwidrig dank idealem Feuchtehaushalt
- ohne Zusatz von Lösemitteln
- ohne Zusatz von Weichmachern

MATERIALKENNDATEN:

– Dichte:	ca. 1,59 g/cm³
– Organischer Anteil:	≤ 5 %
– pH-Wert:	ca. 11,4

KLASSIFIKATION:

– Klassifikation nach:	DIN EN 1062-1
– Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (s_d-Wert):	≤ 0,01 m
– Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Klasse:	V1
– Wasserdurchlässigkeit:	< 0,1 kg/(m²√h)
– Wasserdurchlässigkeitsrate Klasse:	W2
– Prüfnorm Wasserdurchlässigkeitsrate:	DIN EN 1062-3

Stand 08/2022

FARBTÖNE:
Weiß und Farbtöne ausschließlich mit rein mineralischen lichtbeständigen Pigmenten. Bei der Farbtonwahl auf WDVS HBW ≥ 30 einhalten.

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:
Umluft- und Untergrundtemperatur ≥ 5 °C während der Verarbeitung und Trocknung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Flächen während und nach der Verarbeitung vor direkter Sonne, Wind und Regen schützen.

MATERIALZUBEREITUNG:
KEIM Finitura ist vor der Verarbeitung gründlich aufzurühren.

VERARBEITUNG:
KEIM Finitura kann gestrichen, gerollt oder airless gespritzt werden (Düse: ≥ 435).
Grundanstrich: KEIM Finitura im Normalfall unverdünnt bzw. je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis 10 % mit KEIM Finitura-Fixativ verdünnt, applizieren. Bei stark saugenden Untergründen kann bis max. 20 % mit KEIM Finitura-Fixativ verdünnt werden.
Schlussanstrich: KEIM Finitura im Normalfall unverdünnt aufbringen. Im Bedarfsfall z.B. bei stark saugenden Untergründen bis max. 10 % mit KEIM Finitura-Fixativ verdünnt, applizieren.

TROCKNUNGSDAUER:
Überarbeitbar frühestens nach 12 Stunden (bei 23 °C und 50% r.F.). Bei höherer relativer Luftfeuchte, Schichtdicken und/oder niedrigeren Temperaturen wird die Trocknung entsprechend verzögert.

VERBRAUCH:
ca. 0,35 - 0,45 kg/m² für einen zweimaligen Anstrich.
Die Angaben zu Materialverbrauchswerte sind Richtwerte auf glatten Untergründen. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen zu ermitteln.

REINIGUNG DER WERKZEUGE:
Sofort mit Wasser reinigen.

5. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
12 Monate	kühl frostfrei Gebinde dicht verschlossen halten

LAGERUNG
Materialreste aus angebrochenen Gebinde sind in kleinere Gebinde umzufüllen, um den Luftraum im Eimer möglichst gering zu halten.

6. ENTSORGUNG

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 im Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschlüssel: 08 01 12

7. SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsdatenblatt beachten.

8. ALLGEMEINE HINWEISE

Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik und Naturstein, abdecken. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen.
Das Vermischen mit systemfremden Produkten oder anderweitigen Fremdzusätzen ist nicht zulässig.

9. ZERTIFIKATE & GÜTESIEGEL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

Stand 08/2022

KEIMFARBEN GES.M.B.H
Gewerbestraße 7a / 5310 Mondsee / Tel. +43 6232 32 211
www.keim.com / office@keimfarben.at