



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM BURRITO HISTORISCH

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Burrito Historisch ist ein mineralischer Spezialmörtel aus Weisskalkhydrat, hydraulischem Kalk, Trasskalk und Weissment (unter 3 %) zur Putzherstellung auf der Baustelle. Struktur und Modellierung können durch entsprechende Körnungszugaben bestimmt werden.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Für Grund- und Deckputzarbeiten im Altbaubereich, sowie traditioneller und zeitgenössischer Architektur.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

MATERIALKENNDATEN:

– Frischmörtelrohddichte: ca. 1,7 kg/dm³

KLASSIFIKATION:

– Putztyp: GP
– Druckfestigkeitskategorie: CS II 1,5 -5,0 N/mm²
– Prüfnorm Druckfestigkeit: DIN EN 1015-11
– Haftzugfestigkeit: $\geq 0,08$ N/mm²
– Bruchbild Haftzugfestigkeit: A B
– Prüfnorm Haftzugfestigkeit: DIN EN 1015-12
– Wasseraufnahme Klasse: W2
– Prüfnorm Wasseraufnahme: DIN EN 1015-18
– Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ -Wert): ca. 20

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der mineralische Untergrund muss tragfähig, stabil und verformungsfrei sein. Vor dem Putzauftrag ist auf nicht saugenden Untergründen (z.B. Bollensteinmauerwerk) ein konventioneller, mineralischer Anspritzmörtel anzubringen. Abbinde- und Trocknungszeit des Anspritzmörtels von 2 - 3 Wochen beachten.

VERBRAUCH:

Ca. 1,7 kg/m² pro 1 mm Putzdicke.

Die Angaben zu Materialverbrauchswerte sind Richtwerte auf glatten Untergründen. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen zu ermitteln.

VERARBEITUNG:

Wasserbedarf zum Anmachen: ca. 5 Liter pro 25 kg-Sack.

Mit sauberem, kaltem Wasser mit Quirl oder Putzmaschine zu einem geschmeidigen und gut stehenden Putz anmischen. Mit Kelle anwerfen und mit Holzbrett verdichten. Auftragsstärke mindestens 10 mm.

Verarbeitungsbedingungen:

Luft und Untergrundtemperatur müssen mindestens +5 °C bei Verarbeitung und Abbindeung des Putzes betragen. Offenzeit ca. 60 Minuten bei +20 °C. Angesteifter Mörtel darf nicht nachverdünnt werden.

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM BURRITO HISTORISCH

NACHBEHANDLUNG:

FrISChe Verputzschicht vor Schlagregen, direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen, wenn nötig nachfeuchten.

ÜBERARBEITUNG:

Gemäss technischer Beratung durch unseren Aussendienst.

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Werkzeug, Maschinen und Mischgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. In ausgehärtetem Zustand ist nur eine mechanische Entfernung möglich.

5. LIEFERFORM

Gebindeinhalt	Mengeneinheit	Anzahl auf Palette	Gebindetyp
25	kg	30	Sack

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
9 Monate	trocken kühl frostfrei vor Feuchtigkeit schützen

7. ENTSORGUNG

Materialreste eintrocknen lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

8. SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik und Naturstein, abdecken. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen.

Das Vermischen mit systemfremden Produkten oder anderweitigen Fremdzusätzen ist nicht zulässig.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN AG

Wiesentalstrasse 6 / 9425 Thal / Tel. +41 71 737 70 10 / Fax +41 71 737 70 19
www.keim.com / info@keim.ch