



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM CONCRETAL®-SD

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Wasserverdünnbare Kunststoffdispersion für zementgebundene Spachtel.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Zusatz zum Anmachwasser für KEIM Concretal-FSP 0.2 zur Herstellung einer Lunkerschlämme.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

MATERIALKENNDATEN:

- Dichte: ca. 0,9 - 1,1 g/cm³
- pH-Wert: ca. 8

FARBTÖNE:

milchig

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von allen losen Teilen, Staub, Öl und sonstigen trennend wirkenden Stoffen sein. Organisch gebundene Altanstriche sind vollständig zu entfernen. Der Untergrund soll in der Regel im Strahlverfahren aufgeraut werden. Es ist nach Bedarf leicht vorzunässen; der Untergrund darf jedoch keinesfalls wassergesättigt sein.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Ab ≥ 5 °C bis ≤ 30 °C Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Flächen während und nach der Verarbeitung vor direkter Sonne, Wind und Regen schützen.

MATERIALZUBEREITUNG:

Mischungsverhältnis bei ca. 20°C:

Als Lunkerschlämme:

25 kg Trockenspachtel KEIM Concretal-FSP 0.2

4,50 l Wasser

1,5 l KEIM Concretal-SD

KEIM Concretal-SD wird zunächst dem Anmachwasser zugegeben und durchgemischt, anschliessend erfolgt das Anmischen des Spachtels.

Als feinen Spachtelungen oder Kratzspachtelungen:

Hierbei wird 1 l Anmachwasser (bezogen auf die benötigte Wassermenge für 25 kg Spachtel) ersetzt durch Zugabe von KEIM Concretal-SD:

25 kg KEIM Concretal-FSP 0.2,

3,50 l Wasser,

1 l KEIM Concretal-SD

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM CONCRETAL®-SD

VERARBEITUNG:

Der Auftrag als Lunkerschlämme erfolgt mit Bürste. Entsprechend Untergrund- und Temperaturverhältnissen wird das Anlegen von Probeflächen empfohlen. Bei vollflächiger Spachtelung oder Kratzspachtelung von schwierigen Untergründen mit KEIM Concretal-FSP 0.2 kann durch Zugabe von KEIM Concretal-SD die Untergrundhaftung verbessert werden. Bei sehr feinen Spachtelungen oder Kratzspachtelungen ist die Zugabe von KEIM Concretal-SD grundsätzlich zu empfehlen.

ÜBERARBEITUNG:

Frühestens nach 5 Tagen bei 20°C

VERBRAUCH:

ca. 0,06 l/m² je mm als Lunkerschlämme.

Die Angaben zu Materialverbrauchswerte sind Richtwerte auf glatten Untergründen. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen zu ermitteln.

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Sofort mit Wasser reinigen.

5. LIEFERFORM

Gebindeinhalt	Mengeneinheit	Anzahl auf Palette	Gebindetyp
5	l	70	Eimer

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
12 Monate	kühl trocken frostfrei

7. ENTSORGUNG

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 im Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschlüssel: 07 02 15

8. SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsdatenblatt beachten.

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik und Naturstein, abdecken. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen.

Das Vermischen mit systemfremden Produkten oder anderweitigen Fremdzusätzen ist nicht zulässig.

10. ZERTIFIKATE & GÜTESIEGEL



Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.