



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM REVEAL-TOP-MW

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Oberflächenfertige Laibungsdämmplatte mit hochwertiger, robuster Fertigputzbeschichtung und Gewebefahne für die Fassadenfläche.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Zur rationellen Dämmung von Laibungen.

Für die rationelle Dämmung im Sturzbereich steht KEIM Reveal-Linto-Top mit einer integrierten Tropfkante zur Verfügung.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- anwendungsfertig
- besonders wirtschaftlich
- Brandverhalten: A2-s1,d0
- Abdichtung gegen Schlagregen, Wind, Staub und Spritzwasser
- Oberflächenfertige Laibung - zweimaliger Anstrich genügt
- alterungsbeständig
- hohe Frostbeständigkeit

MATERIALKENNDATEN:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Kantenausbildung: | stumpf |
| - Maschenweite: | 4 x 4 mm |
| - Gewebefahne Breite: | ca. 120 mm |
| - Länge: | 1350 mm |
| - Farbton: | weiß |

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Die Anputzleiste CFR-Connect 3D-Reveal ist fachgerecht am Blendrahmen auszurichten und zu fixieren. Technisches Merkblatt beachten!

VERBRAUCH:

ca. 1,0 m/m

VERARBEITUNG:

Die vorbeschichteten Laibungsdämmelemente sind oberflächenfertig. Der Anstrich erfolgt mit dem systemzugehörigen Anstrich. Eine Gestaltung mit dem systemzugehörigen Oberputz ist möglich.

KLEBEN:

ARMIERUNG:

NACHBEHANDLUNG:

Zeitnah nach der Verklebung/Fixierung ist die erste Schutzlasche aus Kunststoff (Laibungsfläche) zu entfernen. Eventuell überschüssiges Material (Iso-Top Flexkleber HP) ist unverzüglich zu entfernen.

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM REVEAL-TOP-MW

Anstrich:

Die fertigen Oberflächen sind im System in der Regel mit einem Grund- und einem Schlussanstrich zu beschichten.

Oberputz (optionale Anwendung):

Die fertige Oberfläche des Produkts Reveal-Top-MW darf mit systemzugehörigen Oberputz beschichtet werden. Im AquaROYAL-System ist die Beschichtung mittels systemzugehörigem Oberputz obligatorisch auszuführen. Nach Trocknung der Oberputzes erfolgt die Beschichtung gemäß der Vorgaben der jeweiligen Technischen Merkblätter der systemzugehörigen Produkte.

Zweite Dichtebene:

Die Kombination mit KEIM Parawet-MW im Rahmen der Erstellung einer zweiten Dichtebene ist sehr empfehlenswert. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Verarbeitung im Technischen Merkblatt der KEIM Parawet-MW.

5. LIEFERFORM

Produktname	Plattendicke [mm]	Ausladung	Stück je VE	Inhalt je VE [m]
KEIM Reveal-Top-MW 24/155 6x1350	24	155 mm	6	8,10
KEIM Reveal-Top-MW 24/195 6x1350	24	195 mm	6	8,10
KEIM Reveal-Top-MW 24/300 6x1350	24	300 mm	6	8,10

Objektbezogene Längen bestellbar. Andere Längen und Ausladungen auf Anfrage.

6. ENTSORGUNG

Keine besonderen Hinweise.

Abfallschlüssel:

7. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

8. ALLGEMEINE HINWEISE

Nur in Verbindung mit der Anputzleiste CFR-Connect 3D-Reveal einzusetzen.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

