**TECHNISCHES MERKBLATT**

# TEXTURA

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Textura ist ein mineralischer Streichputz auf Silikatbasis mit Reinacrylat-Zusatz und hochwertigen Füllstoffen in ausgewogenen Korngrößen und Kornformen. Textura ist zur Rissverschlämmung und Strukturegalisierung hervorragend geeignet.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

Mit Textura wird eine Oberfläche mit feiner Streichputzstruktur erreicht. Auf mineralischen Untergründen oder organischen Altbeschichtungen zeigt Textura durch die ausgewählten Füllstoffe eine rissfüllende und verschlämmende Wirkung (für feine Risse bis 1,0 mm). Mit Textura werden vorhandene unterschiedliche Oberflächenstrukturen angeglichen.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- rissverschlämmend
- strukturangleichend
- egalisierend
- nicht filmbildend
- faserverstärkt
- haftvermittelnd
- Cradle to Cradle Certified®-Zertifikat Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- absolut UV-beständig
- Brandverhalten: nicht brennbar

**MATERIALKENNDATEN:**

| | |
|---|---|
| – Dichte: | ca. 1,6 - 1,7 g/cm³ |
| – pH-Wert: | ca. 11 |

**KLASSIFIKATION:**

| | |
|---|---|
| – Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert): | < 0,03 m |

**FARBTÖNE:**
Weiß und pigmentierbar mit max. 10 % KEIM Finitura (eine Erhöhung des Prozentsatzes von Finitura verringert die Füllwirkung).

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

**UNTERGRUNDVORBEREITUNG:**
Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von haftmindernden Rückständen sein.
Lose Teile von organisch gebundenen Altbeschichtungen sowie Verschmutzungen sind entweder mit mechanischen Verfahren oder mit Wasserdruckstrahlen zu entfernen. Fehlstellen mit KEIM Spachtel, KEIM Leichtspachtel oder KEIM Concretal Feinspachtel ausbessern. Dort, wo gespachtelt werden soll, ist die Altbeschichtung restlos zu entfernen.

**VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:**
Umluft- und Untergrundtemperatur ≥ 5 °C während der Verarbeitung und Trocknung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Flächen während und nach der Verarbeitung vor direkter Sonne, Wind und Regen schützen.

**VERBRAUCH:**
ca. 0,4 kg/m²

**VERARBEITUNG:**
Textura grundsätzlich unverdünnt mit der Bürste gleichmäßig im Kreuzgang auftragen. Auf saugfähigen Untergründen oder bei hohen Temperaturen kann mit maximal 10 % KEIM Finitura Fixativ verdünnt werden.

**ANSTRICHAUFBAU:**
Textura muss immer nachträglich beschichtet werden mit ein oder zwei Anstrichen:
- Innenraum z.B. mit Unica
- Außen z.B. mit Finitura

**TROCKNUNGSDAUER:**
Überarbeitbar frühestens nach 12 Stunden (bei 23°C und 50% r.F.).

**REINIGUNG DER WERKZEUGE:**
Sofort mit Wasser reinigen.

## 5. LIEFERFORM

| Gebindeinhalt | Mengeneinheit | Gebindetyp |
|---|---|---|
| 18 | kg | Eimer |

Materialreste aus angebrochenen Gebinden sind in entsprechend kleinere Gebinde umzufüllen, um den Luftgehalt im Eimer möglichst gering zu halten.

## 6. ENTSORGUNG

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 im Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschlüssel: 08 01 12

## 7. SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsdatenblatt beachten.

## 8. ALLGEMEINE HINWEISE

Das Vermischen mit systemfremden Produkten oder anderweitigen Fremdzusätzen ist nicht zulässig.

## 9. ZERTIFIKATE & GÜTESIEGEL

100% GREEN ENERGY

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



**KEIMFARBEN GMBH**
Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38
www.keim.com / info@keimfarben.de