



TECHNICAL DATA SHEET

KEIM BURRITO MEISTERPUTZ

1. PRODUCT DESCRIPTION

KEIM Burrito-Meisterputz ist ein mineralischer Oberputz zur individuellen Gestaltung von meisterlichen Putzoberflächen. Er ist mit verschiedenen Werkzeugen wie Traufel, Holz- Kunststoffscheibe, Moosgummi etc. frei strukturierbar. Die Burrito Meisterputz-Linie ist maschinengängig und entspricht CR CS II gemäß DIN EN 998-1.

KEIM Burrito-Meisterputz ist in folgenden Strukturkörnungen verfügbar: ca. 1 mm, 1,5 mm, 2 mm und 3 mm.

2. FIELD OF APPLICATION

Im System als Deckputz auf KEIM Burrito Cosmolit oder auf anderen mineralischen Untergründen, für monolithische oder wärmedämmte Wand- bzw. Fassadenaufbauten im Innen und Aussenbereich.

Geeignet für:

mineral render; Gipskarton- und Gipsfaserplatten (grundiert); Normalbeton (grundiert)

3. PRODUCT PROPERTIES

- long open-time
- easy to apply
- good machine processability
- natural white or tinted
- absolutely UV-resistant
- highly weather-resistant
- fire behaviour: non-flammable (A1)

CLASSIFICATION:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - Water absorption class: | W2 |
| - Standard Water absorption: | DIN EN 1015-18 |
| - Water vapour diffusion resistance value (μ -value): | approx. 5/50 (EN 1745) |
| - Compressive strength category: | CS II (1,5 – 5,0 N/mm ²) |
| - Standard compressive strength: | DIN EN 1015-11 |
| - Adhesive tensile strength: | > 0,08 N/mm ² |
| - Standard Adhesive tensile strength: | DIN EN 1015-12 |
| - Fracture pattern Adhesive tensile strength: | A,B,C |

COLOUR SHADES:

Colour shades are available.

(Mindestabnahmemengen und Lieferzeiten beachten).

4. APPLICATION INSTRUCTIONS

SUBSTRATE PREPARATION:

The substrate must be strong, dry, clean, sound and free from adhesion-reducing residues and must not be too absorbent.

Vor dem Oberputzauftrag muss der Putzgrund gleichmäßig abgetrocknet sein. Eine Mindeststandzeit von 1 Tag pro 1 mm

TECHNICAL DATA SHEET – KEIM BURRITO MEISTERPUTZ

Schichtdicke des Unterputzes ist einzuhalten.

Bei inhomogen saugenden Untergründen empfehlen wir eine Grundierung mit KEIM Soliprim oder KEIM Spezial-Fixativ Gipskartonplatten und Betonflächen müssen vollflächig mit KEIM Intact oder KEIM Putzgrund grundiert werden.

APPLICATION CONDITIONS:

Ambient and substrate temperature ≥ 5 °C during application and drying. Do not apply in direct sunlight or on sun-heated substrates. Protect surfaces from direct sun, wind and rain during and after application.

PREPARATION OF MATERIAL / MIXING & CONVEYING:

Von Hand und mit marktüblichen Putzmaschinen verarbeitbar.

Mix KEIM Burrito-Meisterputz with approx. 7,2 - 7,7 L (specification per bag) of clean water with a power stirrer to a stiff-plastic consistency without lumps and allow to mature briefly. Do not remix already stiffened material with water.

Bei Verwendung von Farbbeuteln: Inhalt in das vorgelegte Wasser einstreuen und gleichmäßig vermischen. Der Inhalt eines Farbbeutels entspricht der Farbmenge für einen Sack Trockenmörtel. Danach Material wie beschrieben anmischen.

Bei maschineller Verarbeitung: Wasserzulauf auf verarbeitungsfähige Konsistenz einstellen.

Bei längeren Arbeitsunterbrechungen, Putzmaschine und Mörtelschläuche reinigen.

Im Mischgefäß beträgt die verarbeitungsoffene Zeit ca. 60 Minuten (bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit)

CONSUMPTION:

ca. 1,9 kg/m² bei 1 mm Körnung

ca. 2,8 kg/m² bei 1,5 mm Körnung

ca. 3,0 kg/m² bei 2 mm Körnung

ca. 3,5 kg/m² bei 3 mm Körnung

These material consumption values are guide values for smooth substrates. Exact consumption values must be determined by means of test areas.

TOP RENDER:

After applying KEIM Burrito-Meisterputz, the surface must be rubbed down and smoothed with either a plastic or steel trowel. Bei maschineller Verarbeitung Material dünnlagig aufspritzen und mit rostfreiem, geeignetem Werkzeug abziehen.

AFTERTREATMENT:

KEIM Burrito-Meisterputz must be protected from drying out too quickly due to sun or wind, or kept moist if necessary.

FINISHING:

Auf eingefärbten mineralischen Oberputzen ist ein Egalisationsanstrich vorzusehen ev. zwei Anstriche. Vor dem Aufbringen eines Anstrichs muss die Putzfläche ausreichend abgebunden und durchgetrocknet sein.

Für den Einsatz im Sockelbereich geeignet. Zum Schutz vor Feuchtigkeit sind zusätzlich Maßnahmen erforderlich, z. B. Feuchteschutz bis 5 cm über spätere Geländeoberkante und zweimaliger Anstrich mit KEIM Soldalit.

SETTING TIME:

When used as top coat render, allow to set for at least 5 days before coating. (If the standard rule of 1 day per mm results in longer setting times due to the layer thickness, the longer setting time must then be observed before painting).

CLEANING OF TOOLS:

Clean tools, machines and mixers immediately after use with water. In hardened state only a mechanical removal is possible.

TECHNICAL DATA SHEET – KEIM BURRITO MEISTERPUTZ

5. PACKAGING

Container content	Unit of measure	Type of container
25	kg	bag

6. STORAGE

max. storage time	Storage conditions
12 months	dry protect from moisture

7. DISPOSAL

Waste code: 10 13 99

8. SAFETY INSTRUCTIONS

Please, refer to the Material Safety Data Sheet.

GISCODE: ZP 1

9. GENERAL INFORMATION

Gegenüber Musterflächen oder Farbtonkarten können auf der fertigen Fläche Struktur- und/oder Farbtonunterschiede auftreten.

Cover surfaces not to be treated, especially glass, ceramics and natural stone. Any splashes on surrounding surfaces or traffic areas must be rinsed off immediately with plenty of water.

Mixing with products not part of the system or other foreign additives is not permitted.

The stated values and properties are the result of extensive development work and practical experience. Our recommendations for application, whether given verbally or in writing, are intended to provide assistance in the selection of our products and do not establish a contractual relationship. In particular, they do not release the purchaser and processor from the obligation to convince themselves of the suitability of our products for the intended application with due care, which is general practice in trade and crafts. The general rules of construction technology must be observed. We reserve the right to make modifications to improve the product or its application. This edition supersedes all earlier editions.

