



FICHA TÉCNICA

KEIM MALGRUNDMASSE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Malgrundmasse es un mortero seco de alta calidad, con auténtico mármol de Carrara. KEIM Malgrundmasse sirve de soporte para murales con KEIM Künstlerfarben.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

KEIM Malgrundmasse se emplea como soporte para la posterior aplicación de murales con KEIM Künstlerfarben. KEIM Malgrundmasse puede aplicarse sobre morteros de cal y cemento con una resistencia a la compresión de al menos 5 N/mm².

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- adaptado a pinturas de silicato KEIM
- mineral

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

- Granulometría máxima: 1,0 mm

TONOS DE COLOR:

blanco

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:

El soporte debe estar plano, seco, libre de sales, firme, suficientemente absorbente y libre de sustancias que afecten a la adherencia, y no debe estar excesivamente absorbente.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de ambiente y soporte ≥ 5 °C durante la aplicación y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra sol directo, viento y lluvia.

CONSUMO:

aprox. 7 kg/m²

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

APLICACIÓN:

Humedecer el enfoscado, amasar KEIM Malgrundmasse con agua limpia y aplicar proyectando con paleta. Después del secado inicial, reglear y fratasar. El espesor debe ser de aprox. 4 mm. Volver a humedecer dos días después de la aplicación. 1 - 2 días antes de realizar el mural, aplicar KEIM Neutralizador de pH diluido 1 : 3 con agua, y aclarar con agua.

TRATAMIENTO POSTERIOR:

Volver a humedecer dos días después de la aplicación. 1 - 2 días antes de realizar el mural, aplicar KEIM Neutralizador de pH diluido 1 : 3 con agua, y aclarar con agua.

FICHA TÉCNICA – KEIM MALGRUNDMASSE

TIEMPO DE ESPERA:

Respetar un tiempo de secado/fraguado de al menos 14 días antes de aplicar el mural.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar las herramientas, máquinas y mezcladoras inmediatamente después del uso con agua. Una vez endurecido, sólo puede eliminarse mecánicamente.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
25	kg	30	saco

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	seco

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Código de residuo: 17 01 01

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad.

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.



KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.

Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es