



FICHA TÉCNICA

KEIM MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 4X4

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Malla de fibra de vidrio.

2. ÁREAS DE APLICACIÓN

Para el armado de SATE, aislamientos de interior y para sanear superficies de revoco fisuradas. Cumple los requisitos para su uso en SATE.

Sistema Klassik

Sistemas de climatización interior

Aislamiento interior iPor

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- para interior y exterior
- de uso universal
- aplicación fácil y rápida
- resistente al deslizamiento
- resistente a los álcalis
- resistente al envejecimiento
- resistente al deslizamiento

CARACTERÍSTICAS MATERIALES:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| - Resistencia al desgarro: | $\geq 1,75 \text{ kN/5cm}$ |
| - Ancho de malla: | 4 x 4 mm |
| - Peso por superficie: | aprox. 160 g/m ² |
| - Ancho: | 1,1 m |
| - Largo: | 50 m |
| - Color: | gris |

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:

Compruebe la unión de las placas de aislamiento después de al menos 3 días. Las placas de aislamiento que no estén unidas o dañadas deben reemplazarse. Los paneles aislantes encolados y fijados con tacos deben estar secos, limpios, libres de polvo y nivelados.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

A partir de $\geq 5 \text{ °C}$ hasta $\leq 30 \text{ °C}$ de temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol ni en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra el sol directo, contra viento y lluvia.

CONSUMO:

aprox. 1,1 m²/m²

APLICACIÓN:

FICHA TÉCNICA – KEIM MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 4X4

ARMADO:

Proteger las superficies con medios adecuados durante y después de la aplicación, contra viento y lluvia. Los cortes necesarios en KEIM Malla de fibra de vidrio 4x4, por ejemplo, en anclajes de andamios, deben cubrirse con una tira adicional de malla. El espesor de capa de la capa de armado debe ser de máx. 3 - 6 mm.

5. PRESENTACIÓN

Nombre del producto	Largo [m]	m ² por rollo	m ² por palet	Rollos por palet	Tipo de envase
Glasfaser-Gittermatte 4x4	50	55	1.815	33	rollo

6. ALMACENAMIENTO

Condiciones de almacenamiento
seco

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS:

Código de desecho: 10 11 03

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

No hay notas especiales.

9. INDICACIONES GENERALES

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.



KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.

Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es