



## FICHA TÉCNICA

# KEIM MINERALPUTZ

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

---

KEIM Mineralputz como enlucido mineral aligerado en capa fina, es un mortero seco predosificado CR según DIN EN 998-1, a base de ligantes minerales y áridos seleccionados.

## 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

---

Acabado para SATE.

Además, KEIM Mineralputz también es idóneo como enlucido en todos los soportes minerales con buena planimetría y no excesivamente rugosos.

## 3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

---

- óptimo para la proyección con máquina, permite un elevado rendimiento
- mineral
- transpirable
- Reacción al fuego: no inflamable (A1)

### DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

- Granulometría máxima: 5 mm

### CLASIFICACIÓN:

- Tipo de mortero: CR
- Norma de ensayo de la resistencia a la compresión DIN EN 1015-11: DIN EN 1015-11
- Resistencia a la tracción:  $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
- Patrón de rotura de la resistencia a la tracción: A,B,C
- Norma de ensayo de la resistencia a la tracción DIN EN 1015-12: DIN EN 1015-12

### TONOS DE COLOR:

blanco natural

## 4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

---

### PREPARACIÓN DE SOPORTE:

El soporte debe estar plano, seco, libre de sales, firme, suficientemente absorbente y libre de sustancias que afecten a la adherencia, y no debe estar excesivamente absorbente.

### CONDICIONES DE APLICACIÓN:

#### PREPARACIÓN DEL MATERIAL/ AMASAR Y PROYECTAR:

KEIM Mineralputz se mezcla con aprox. 5,8 - 8,5 L de agua limpia por saco, con varilla mezcladora hasta conseguir una consistencia plástica espesa libre de grumos. Dejar reposar brevemente. En ningún caso, el material que haya empezado a cuajar, se volverá a mezclarse con agua. KEIM Mineralputz puede aplicarse a máquina. Para ello son adecuadas las bombas mezcladoras con flujo variable. La distancia de transporte no debería superar 20 m.

## FICHA TÉCNICA – KEIM MINERALPUTZ

### CONSUMO:

aprox. 5 kg/m<sup>2</sup>

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

### APLICACIÓN:

KEIM Mineralputz amasado se aplica rápidamente con herramienta adecuada en espesor homogéneo. Para evitar empalmes, deben realizarse paños completos sin interrupciones, mojado sobre mojado. Utilizar sólo material del mismo lote de fabricación en un mismo paño. Debe procurarse pedir la totalidad de material necesario para una obra en un solo pedido.

### ENLUCIDO:

Después de aplicar KEIM Mineralputz, la superficie debe ser alisada y fratasada con llana de plástico o de metal. KEIM Mineralputz puede ser fratasado o texturado. Deben tenerse en cuenta posibles consecuencias para el posterior pintado o la tendencia a ensuciarse.

### TRATAMIENTO POSTERIOR:

KEIM Mineralputz se debe proteger contra una pérdida excesivamente rápida del agua por sol o viento, y mantenerse húmedo en caso necesario.

### RETOQUE:

Pintura posterior: KEIM Mineralputz puede decorarse con dos manos de KEIM Soldalit.

En morteros pigmentados en masa pueden producirse ligeras variaciones de color en función de las condiciones climáticas. Esto es una característica del producto y no puede ser objeto de una reclamación. Por ello, debe preverse al menos una mano de KEIM Pintura igualadora.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpia las herramientas, máquinas y mezcladoras inmediatamente después del uso con agua. Una vez endurecido, sólo puede eliminarse mecánicamente.

## 5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
25	kg	30	saco

## 6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	seco fresco

## 7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Código de residuo: 17 01 01

### 8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

---

Observar la Ficha de Seguridad.

CÓDIGO GIS:

### 9. INDICACIONES GENERALES

---

En morteros minerales pueden producirse ligeras variaciones de color en función de las condiciones climáticas. Esto es una característica del producto y no puede ser motivo de reclamación. Por cuestiones estéticas se debe prever al menos una mano de KEIM Pintura igualadora. Debe procurarse encargar todo el material necesario para una obra en un solo pedido. Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación. No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

