



FICHA TÉCNICA

KEIM REVERSIL-SCHLÄMME®

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Reversil-Schlämme es una pintura de fondo reversible con cargas de mayor granulometría, para la protección de murales y soportes históricos en interior. Puede ser eliminada posteriormente con agua, al igual que KEIM Reversil, sin dañar o alterar el soporte.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Con KEIM Reversil-Schlämme se pueden rellenar fisuras o igualar diferencias de textura, p.e. después de reparaciones parciales. Los soportes adecuados son revoco, escayola, piedra arenisca y arenisca calcárea, y pinturas antiguas bien adheridas. En combinación con los componentes del sistema KEIM Reversil se pueden realizar las aplicaciones más variadas.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- reversible
- iguala texturas
- puentea fisuras
- esponjable
- aspecto mineral mate
- muy transpirable
- totalmente estable a la luz

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

- Densidad: aprox. 1,5 - 1,6 g/cm³
- Valor de pH: aprox. 8

CLASIFICACIÓN:

- Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión (valor sd): < 0,03 m

TONOS DE COLOR:

blanco

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:

El soporte debe estar sano, firme, seco, libre de sales, limpio y libre de polvo y grasa. Los soportes muy absorbentes o con contenido en yeso pueden recibir una imprimación con KEIM Reverfix para reducir su absorción.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

La temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado debe ser ≥ 5 °C.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

KEIM Reversil-Schlämme debe removerse bien antes de la aplicación.

FICHA TÉCNICA – KEIM REVERSIL-SCHLÄMME®

CONSUMO:

aprox. 0,5 kg/m² para una mano.

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

APLICACIÓN:

KEIM Reversil-Schlämme se remueve bien y se aplica a cepillo o a rodillo sin diluir. KEIM Reversil-Schlämme sustituye la mano de fondo con KEIM Reversil blanco y se debe pintar posteriormente con KEIM Reversil en cubriente o en veladura. Para la mano de fondo, KEIM Reversil-Schlämme también puede mezclarse en cualquier proporción con KEIM Reversil.

Mano de acabado: Aplicar KEIM Reversil sin diluir.

Eliminación posterior:

Mojar con abundante agua, dejar actuar aprox. 10 minutos y lavar con agua limpia y cepillo.

TIEMPOS DE SECADO:

Puede recibir la siguiente aplicación después de un mínimo de 12 horas (con 23°C y 50% hum.rel.) Con mayor humedad ambiental, mayor espesor y/o con temperaturas más bajas, el tiempo de secado será más largo.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
25	kg	24	bidón
5	kg	70	bidón

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	fresco protegido de las heladas Mantener el envase herméticamente cerrado. protegido del calor y de la incidencia directa del sol

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

Código de residuo: 08 01 11 *

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad. Valor límite UE para este producto (Cat. A/a): 30 g/l.

Este productor contiene: 0 - 3 g/l de COV.

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD



Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.