

SCHEDA TECNICA

KEIM EGALISATIONSFARBE

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Einschicht-Ausgleichsfarbe auf Silikatbasis. KEIM Egalisationsfarbe è Cradle to Cradle Certified[®] Silver e C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Egalisationsfarbe ist eine anwendungsfertige Fassadenfarbe zum Ausgleich von Fleckenbildungen auf eingefärbten Putzen, insbesondere zur Egalisierung von eingefärbten, optisch inhomogenen Edelputzen und Silikatputzen. Nicht geeignet für:

superfici orizzontali inclinate ed esposte alle intemperie

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- particolarmente economico
- resa altissima
- effetto opaco, naturale
- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- altamente traspirante
- privo di solventi

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:

– Densità: ca. 1,5 - 1,8 g/cm³

CLASSIFICAZIONE:

- Spessore dello strato d'aria

equivalente alla diffusione (valore ≤ 0,02 m

sd):

- Classe spessore dello strato d'aria

equivalente alla diffusione:

Norma di prova spessore dello strato

d'aria equivalente alla diffusione DIN DIN EN ISO 7783

EN ISO 7783:

Permeabilità all'acqua: ≤ 0,1 kg/(m²√h)

- Classe di permeabilità all'acqua: W3

- Norma di prova tasso di permeabilità

all'acqua DIN EN 1062-3:

DIN EN 1062-3

TONALITÀ DI COLORE:

Bianco e tonalità varie esclusivamente con pigmenti minerali resistenti alla luce. Per la selezione della tonalità su ETICS rispettare IR ≥ 30.

4. INFORMAZIONI SULL'ELABORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto deve essere planare, asciutto, solido, sufficientemente ma non troppo assorbente e privo di residui che riducono l'adesione.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE:

Temperatura dell'aria e del supporto ≥ 5 °C durante l'applicazione e l'asciugatura. Non applicare in pieno sole e su superfici surriscaldate dal sole. Proteggere le superfici durante e dopo l'applicazione dal sole diretto, dal vento e dalla pioggia.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE:

Mescolare accuratamente KEIM Egalisationsfarbe prima di procedere all'applicazione.

CONSUMO:

circa 0,20 L/m² per una mano.

I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati mediante applicazione su superfici di prova.

LAVORAZIONE:

KEIM Egalisationsfarbe kann unverdünnt gestrichen oder gerollt werden. In der Regel genügt zum Erreichen der optisch homogenen Fassadenoberfläche ein Anstrich im Putzfarbton. Zur Vermeidung von Ansätzen stets nass in nass durcharbeiten. Immer nur gleiche Chargen-Nr. in einer Fläche verarbeiten. Standzeit des zu überstreichenden Putzes beachten.

Applicare KEIM Egalisationsfarbe a seconda dell'assorbenza del supporto, diluito con al massimo 5 % di KEIM Spezial-Fixativ.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Pulire immediatamente con acqua.

5. CONFEZIONI

Contenuto	Unità di misura	Quantità sulla paletta	Confezione
15	L	24	secchio
5	L	70	secchio
2,5	L	80	secchio

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio	
12 mesi	al fresco al riparo dal gelo Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente	

Materialreste aus angebrochenen Gebinde sind in kleinere Gebinde umzufüllen, um den Luftraum im Eimer möglichst gering zu halten.

SCHEDA TECNICA - KEIM EGALISATIONSFARBE

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

Codice rifiuti: 08 01 12

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/c): 40 g/l. Questo prodotto contiene: 0 - 3 g/l COV.

CODICE GIS:

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione. Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei.

10. CERTIFICATI E SIGILLI DI APPROVAZIONE





I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.