**SCHEDA TECNICA**

# KEIM FIXATIV

## 1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KEIM Fixativ è un legante, diluente e consolidante in puro silicato di potassio liquido per KEIM pitture minerali di altissima durata. KEIM Fixativ è Cradle to Cradle Certified® Silver e C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Fixativ serve come legante e diluente per i sistemi cromatici puri ai silicati a due componenti KEIM Purkristalat e KEIM Dekorfarbpulver e come diluente per KEIM Unikristalat. KEIM Fixativ può essere utilizzato anche per diluire nel sistema Granital KEIM. Diluito 1:1 con acqua KEIM Fixativ può essere utilizzato per regolare o ridurre l'assorbenza di substrati minerali altamente assorbenti o per fissare e consolidare substrati minerali sabbiosi.

## 3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- altamente traspirante
- estremamente resistente agli agenti atmosferici
- completamente resistente ai raggi UV
- antialghe e antifunghi perché naturalmente alcalino
- resistente alle emissioni industriali
- resistente ai solventi
- Comportamento all'incendio: non infiammabile
- senza additivi organici
- inodore

**CARATTERISTICHE DEL MATERIALE**

| | |
|---|---|
| – Densità: | ca. 1,1 - 1,2 g/cm$^3$ |
| – Valore pH: | circa 11 |

**TONALITÀ DI COLORE:**
chiaro, giallastro

## 4. INFORMAZIONI SULLA LAVORAZIONE

**PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO**
Il supporto deve essere portante, solido, asciutto, pulito e privo di polvere o grasso.

**CONDIZIONI DI LAVORAZIONE**
La temperatura dell'aria e del supporto durante la lavorazione e l'asciugatura deve essere di ≥ 5 °C.

**LAVORAZIONE**
Per la preparazione di substrati altamente assorbenti e/o sabbiosi:
KEIM Fixativ 1:1 o 1:2 diluito con acqua, applicare con un pennello.

Per mescolare KEIM Purkristalat pittura o KEIM pitture decorative:
Mescolare 5 kg di polvere di colore in 4 litri KEIM Fixativ.

Per diluire KEIM Purkristalat pittura, KEIM Unikristalat, KEIM pitture decorative, KEIM Granital:
Verificare le rispettive schede tecniche dei prodotti da diluire. .

**CONSUMO**
circa 0,1 l/m² (e ca. 0,1 l/m² acqua). come rivestimento base.
I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati mediante applicazione su superfici di prova.

**PULIZIA DEGLI STRUMENTI:**
Pulire immediatamente con acqua.

## 5. CONFEZIONI

| Contenuto | Unità di misura | Quantità sulla paletta | Confezione |
|---|---|---|---|
| 24 | l | 14 | secchio di latta |
| 4 | l | 96 | barattolo di latta |

## 6. STOCCAGGIO

| Periodo massimo di stoccaggio | Condizioni di stoccaggio |
|---|---|
| 12 mesi | Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente<br>al fresco<br>al riparo dal gelo<br>tenere al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta |

## 7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

Abfallschlüssel: 06 02 99

## 8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

## 9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.
Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei.

## 10. CERTIFICATI E SIGILLI DI APPROVAZIONE

I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.



KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.
Sciaves, Förche 10 / 39040 Naz-Sciaves (BZ) / Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com / info@keim.it