SCHEDA TECNICA

KEIM KLEBESPACHTEL

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Organisch gebundene Klebemasse

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Klebespachtel zum Kleben von Dämmplatten auf ebenen, genormten oder bauaufsichtlich zugelassenen Plattenwerkstoffen im Holzbau. Zum Erreichen nicht brennbarer Systemaufbauten im Holzbau ist Pulverkleber-90 auf Zementfaserplatten zu verwenden. Omologazione generale / omologazione generale dall'autorità di vigilanza edilizia: Z-33.47-727

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- pronto all'uso
- ottime proprietà di lavorazione
- ottima adesione

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:

- Densità: ca. 1,6 - 1,8 g/cm³

4. INFORMAZIONI SULL'ELABORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Il supporto deve essere planare, asciutto, solido, sufficientemente ma non troppo assorbente e privo di residui che riducono l'adesione.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE:
Temperatura dell'aria e del supporto ≥ 5 °C durante l'applicazione e l'asciugatura. Non applicare in pieno sole e su superfici surriscaldate dal sole. Proteggere le superfici durante e dopo l'applicazione dal sole diretto, dal vento e dalla pioggia.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE:
Mescolare accuratamente KEIM Klebespachtel prima di procedere all'applicazione.

CONSUMO:
circa 2,5 kg/m² per incollare.
I dati riportati relativi al consumo di materiale sono indicativi e valgono per supporti lisci. I consumi effettivi vanno verificati mediante applicazione su superfici di prova.

INCOLLATURA:
Per l'incollaggio a superficie piena utilizzare la malta di incollaggio appartenente al sistema applicandola con una spatola dentato da 10 mm sui pannelli isolanti ed eventualmente sul supporto. Annegare immediatamente i pannelli isolanti nel letto di malta fresca applicando una leggera pressione.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Pulire immediatamente con acqua.

5. CONFEZIONI

Contenuto	Unità di misura	Quantità sulla paletta	Confezione
25	kg	24	secchio

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
12 mesi	al fresco al riparo dal gelo tenere al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

Codice rifiuti: 08 04 10

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza. Valore limite UE per questo prodotto .
Questo prodotto contiene: - g/l COV.

CODICE GIS:

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.
Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei.

I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.

KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.
Sciaves, Förche 10 / 39040 Naz-Sciaves (BZ) / Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com / info@keim.it