



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM CONCRETAL[®]-FIXATIV

1. PRODUCTBESCHRIJVING

KEIM Concretal-Fixativ is een speciaal ontwikkeld product op silicaatbasis voor het binden van mineraal stof op oppervlakken van sierbeton. Het bestaat uit een combinatie van kaliumsilicaat bindmiddel, silica sol en organische additieven.

2. TOEPASSINGSGBIED

KEIM Concretal-Fixativ is een transparante, licht glanzende coating voor zichtbetonoppervlakken die mineraal stof op het betonoppervlak bindt. De coating zorgt voor een antistatisch oppervlak.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- zeer waterdampdoorlatend
- zeer weerbestendig
- absoluut UV-bestendig
- bestand tegen schimmels, als natuurlijk alkalisch
- bestand tegen industriële emissies
- oplosmiddel bestendig
- geurarm

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Dichtheid: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- pH-waarde: ca. 11

KLEUREN:

melkachtig

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet stabiel, schoon en vrij zijn van alle losse delen, stof, olie en andere scheidende stoffen. Organisch gebonden oude coatings moeten volledig worden verwijderd. om reparatieplekken in het KEIM Betonreparatiesysteem te camoufleren

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN:

De lucht- en ondergrondtemperatuur moet tijdens applicatie en droging ≥ 5 °C zijn.

VOORBEREIDING VAN MATERIAAL:

VERBRUIK:

ca. 0,15 L/m² één laag verf.

De informatie over materiaalverbruik zijn richtwaarden uitgaande van gladde oppervlakken. Exacte verbruikswaarden worden bepaald door middel van proefvlakken.

VERWERKING:

Onverdund aanbrengen met een kwast KEIM Concretal-Fixativ.

SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP:

Direct met water reinigen.

5. VERPAKKING

Inhoud verpakking	Maateenheid [m]	Hoeveelheid op pallet	Type verpakking
20	L	24	jerrycan

6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	houd de verpakking goed gesloten koel vorstvrij beschermd tegen warmte en direct zonlicht

7. VERWIJDERING

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13 in het veiligheidsinformatieblad.

Afvalcode: 06 02 99

8. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem het veiligheidsinformatieblad in acht.


GIS-CODE:

9. ALGEMENE INFORMATIE

Dek gebieden af die niet behandeld moeten worden, met name glas, keramiek en natuursteen. Spatten op omliggende oppervlakken of foutief aangebrachte delen, moeten onmiddellijk met veel water worden verwijderd.

Vermenging met niet-systeemproducten of andere additieven van derden is niet toegestaan.

10. CERTIFICATEN EN KWALITEITSLABELS



De genoemde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelwerk en praktijkervaring. Onze aanbevelingen voor mondeling en schriftelijk gebruik zijn bedoeld om u te helpen bij de keuze van onze producten en brengen geen contractuele rechtsbetrekking tot stand. In het bijzonder ontslaan zij de koper en verwerker niet van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten worden gerespecteerd. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Met het verschijnen van deze editie zijn eerdere edities niet meer geldig.