



## KARTA TECHNICZNA

# KEIM DECKPUTZ-HISTORISCH-GROB

## 1. OPIS PRODUKTU

---

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia zg. z PN-EN 998-1 na bazie trasowo-wapiennej. KEIM Deckputz-historisch-Grob odpowiada kategorii zaprawy CS II, P II wg DIN V 18 550. Wspólnie z farbami krzemianowymi KEIM tworzy zgodny, idealnie dopasowany i sprawdzony system.

## 2. ZASTOSOWANIE

---

KEIM Deckputz-historisch-Grob stosowany jest wewnątrz i na zewnątrz jako tynk wierzchni, nakładany na tynk podkładowy kategorii CS II lub P II wg DIN 18550.

## 3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

---

- dostosowany do farb krzemianowych KEIM
- mineralny
- nie jest błonotwórczy
- paroprzepuszczalny

### DANE TECHNICZNE:

- Gęstość nasypowa: ok. 1,35 g/cm<sup>3</sup>
- Największy rozmiar ziarna (granulacja): 4,5 mm

### KLASYFIKACJA:

- Rodzaj tynku: CR
- Norma badania wytrzymałości na ściskanie: DIN EN 1015-11
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (wartość  $\mu$ ):  $\leq 25$

### KOLOR:

szary

## 4. STOSOWANIE

---

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

W przypadku podłoży silnie chłonnych lub przy wysokich temperaturach otoczenia powierzchnię należy uprzednio zwilżyć.

### WARUNKI / TEMPERATURA NANOSZENIA:

Temperatura otoczenia i podłoża  $\geq 5$  °C podczas nanoszenia i schnięcia. Nie nakładać przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych ani na nagrzane powierzchnie. Chronić przed słońcem, wiatrem i deszczem w trakcie i po aplikacji.

### PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU / MIESZANIE I TRANSPORT:

Wymieszać KEIM Deckputz-historisch-Grob z ok. 5,0 - 5,7 L (ilości przyjęte dla 1 worka) czystej wody za pomocą mieszadła do jednorodnej, zwartej konsystencji i pozostawić na krótki czas w celu dojrzwania. Stężonego materiału nie należy w żadnym wypadku ponownie mieszać z wodą. Materiał można mieszać ręcznie, betoniarką o pracy ciągłej lub agregatem tynkarskim.

## KARTA TECHNICZNA – KEIM DECKPUTZ-HISTORISCH-GROB

### ZUŻYCIE:

ok. 1,43 kg/m<sup>2</sup> na mm

Podane zużycia są jedynie szacunkowe, przyjęte dla podłoża gładkich. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez aplikację próbną na obiekcie.

### WIERZCHNIA WARSTWA TYNKU:

Rozrobiony tynk należy intensywnie narzucać na przygotowane podłoże i zcierać stosując odpowiednie narzędzia. Powstała w ten sposób warstwa wierzchnia (wykończeniowa/kryjąca) powinna mieć ok. 8 mm grubości.

Po nałożeniu KEIM Deckputz-historisch-Grob, powierzchnię należy zatrzeć i wygładzić pacą plastikową lub stalową. Fakturę tynku można uzyskać przez zacieranie przy pomocy pacy filcowej, z gąbki lub drewna, pod warunkiem zachowania grubości min. 7 mm. Nakładać KEIM Deckputz-historisch-Grob wyżej wymienionymi narzędziami możliwie bez dodawania wody. Unikać wzbogacania powierzchni wszelkimi spoiwami.

### PIELĘGNACJA:

KEIM Deckputz-historisch-Grob w trakcie i po aplikacji chronić przed słońcem, silnym wiatrem i zbyt szybkim wyschnięciem. W razie konieczności powierzchnię zwilżać.

### CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Narzędzia, maszyny i urządzenia mieszające czyścić wodą natychmiast po użyciu. Związany produkt można usunąć tylko mechanicznie.

## 5. OPAKOWANIE

Zawartość pojemnika	Jednostka miary	Ilość na palecie	Rodzaj
25	kg	42	worek

## 6. SKŁADOWANIE

Maks. czas przechowywania	Warunki przechowywania
12 miesięcy	suche pomieszczenie

## 7. USUWANIE ODPADÓW

Informacje na temat usuwania odpadów - patrz sekcja 13 Karty Charakterystyki.

Europejski Katalog Odpadów: 17 01 01

## 8. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Patrz Karta Charakterystyki produktu.

KOD GIS: ZP 1

## 9. UWAGI KOŃCOWE

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (w szczególności szkło, kamień naturalny, ceramika) odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć. Łączenie/mieszanie z produktami nie będącymi częścią systemu lub z obcymi materiałami nie jest dozwolone.

## KARTA TECHNICZNA – KEIM DECKPUTZ-HISTORISCH-GROB

---

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej Karty Technicznej unieważnia poprzednie.

