



KARTA TECHNICZNA

KEIM DESIGN-FIXATIV

1. OPIS PRODUKTU

Środek rozcieńczający i gruntujący na bazie zolowo-krzemianowej do KEIM Design-Lasur. KEIM Design-Fixativ posiada certyfikaty Cradle to Cradle Certified® Silver oraz C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Design-Fixativ służy do wstępnego gruntowania silnie chłonnych podłoży oraz jako rozcieńczalnik do wysoce transparentnych warstw laserunkowych KEIM Design-Lasur.

Poprzez nałożenie dwóch do trzech warstw KEIM Design-Lasur wymieszanej z KEIM Design-Fixativ można uzyskać wysoce transparentne powłoki laserunkowe, w szczególności w kolorach koncentratów. Zastosowanie tej samej barwy, lecz w różnych proporcjach rozcieńczenia również pozwala uzyskać wyjątkowe efekty laserunkowe.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- całkowicie światłoodporny
- odporny na działanie warunków atmosferycznych
- odporny na wpływy środowiska

DANE TECHNICZNE:

- Gęstość: ok. 1,0 - 1,1 g/cm³
- Wartość pH: ok. 11

KOLOR:

mleczny

4. STOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być wytrzymałe (nośne), suche, chłonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zafuszczeń.

WARUNKI / TEMPERATURA NANOSZENIA:

Temperatura otoczenia i podłoża podczas nanoszenia i schnięcia powinna wynosić od ≥ 5 °C do ≤ 30 °C. Nie nanosić w bezpośrednim słońcu ani na nagrzane powierzchnie. Chronić przed słońcem, wiatrem i deszczem w trakcie i po aplikacji.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

ZUŻYCIE:

ok. 0,05 L/m² dla gotowej mieszanki z KEIM Design-Lasur i KEIM Design-Fixativ .

Podane zużycia są jedynie szacunkowe, przyjęte dla podłoży gładkich. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez aplikację próbną na obiekcie.

NANOSZENIE:

Dla uzyskania warstw laserunkowych o dużej przejrzystości i/lub w kolorach koncentratów zaleca się rozcieńczenie KEIM Design-Fixativ. Przed i w trakcie prac przygotowany produkt należy dobrze rozmieszać. Nie należy dodawać wody ani innych materiałów. Warstwę laserunkową nakładać pędzlem laserunkowym (np. owalną szczotką KEIM Lasurbürste), techniką "na krzyż". Podczas nanoszenia należy często mieszać przygotowaną mieszaninę, aby uniknąć jej

KARTA TECHNICZNA – KEIM DESIGN-FIXATIV

rozsegregowania.

Uwaga: Komponenty systemu Design-Lasur, KEIM Design-Lasur, Design-Base i Design-Fixativ można mieszać w dowolnej proporcji. Dzięki KEIM Design-Base można uzyskać przejrzystość przy idealnej konsystencji i grubszej warstwie. KEIM Design-Fixativ pozwala na uzyskanie dużej przejrzystości, w doskonałej barwie i niewielkiej grubości warstwy.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Natychmiast oczyścić wodą.

5. OPAKOWANIE

| Zawartość pojemnika | Jednostka miary | Ilość na palecie | Rodzaj |
|---------------------|-----------------|------------------|----------|
| 20 | L | 24 | kanister |
| 5 | L | 96 | kanister |

6. SKŁADOWANIE

| Maks. czas przechowywania | Warunki przechowywania |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 miesięcy | chłodne pomieszczenie w temperaturach dodatnich przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem |

7. USUWANIE ODPADÓW

Informacje na temat usuwania odpadów - patrz sekcja 13 Karty Charakterystyki.

Europejski Katalog Odpadów: 06 02 99

8. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Patrz Karta Charakterystyki produktu. Limit UE dla tego produktu: (Kat. A/h): 30 g/l. Ten produkt zawiera: 0 - 1 g/l LZO.

KOD GIS: BSW 10

9. UWAGI KOŃCOWE

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (w szczególności szkło, kamień naturalny, ceramika) odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć. Łączenie/mieszanie z produktami nie będącymi częścią systemu lub z obcymi materiałami nie jest dozwolone.

10. CERTYFIKATY I ZNAKI JAKOŚCI



Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej Karty Technicznej unieważnia poprzednie.