



KARTA TECHNICZNA

KEIM SOLDALIT®-FIXATIV

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Soldalit-Fixativ to krzemianowy rozcieńczalnik i środek gruntujący na bazie całkowicie nowej kombinacji spoiwa żółtego krzemionkowego i szkła wodnego potasowego. KEIM Soldalit-Fixativ posiada certyfikaty Cradle to Cradle Certified® Silver oraz C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Soldalit-Fixativ służy jako rozcieńczalnik do KEIM Soldalit i KEIM Soldalit-Grob. Podczas aplikacji KEIM Contact-Plus z kolejnymi powłokami KEIM Soldalit, KEIM Contact-Plus może być również rozcieńczany KEIM Soldalit-Fixativ w razie konieczności. Ponadto, KEIM Soldalit-Fixativ można stosować jako środek gruntujący na bardzo chłonne podłoża lub obszary fragmentaryczne, takie jak miejsca napraw.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- paroprzepuszczalny
- mikroporowaty
- całkowicie odporny na działanie promieni UV
- odporny na działanie warunków atmosferycznych
- reakcja na ogień: niepalny
- bez dodatku rozpuszczalników
- bez dodatku środków zmiękczących
- Słaby zapach

DANE TECHNICZNE:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| - Gęstość: | ok. 1,0 - 1,1 g/cm ³ |
| - Udział części organicznych: | ≤ 5 % |
| - Wartość pH: | ok. 11 |

KOLOR:

mleczny, niebieskawy

4. STOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być suche, wytrzymałe, niekredujące, czyste i oczyszczone z kurzu. Zanieczyszczenia oraz luźne fragmenty starych powłok należy usuwać mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Wypełnić ubytki w podłożu odpowiednim materiałem naprawczym, wyrównując do struktury powierzchni. Ewentualne warstwy spieczone na nowych tynkach usunąć („wytrawić”) stosując KEIM Fluat-10 zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Technicznej. Obszary z nowym tynkiem (na powierzchniach z miejscowymi naprawami) należy ewentualnie wytrawić stosując KEIM Fluat-10. Postępować zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Technicznej. Powierzchnie mocno chłonne należy zagruntować KEIM Soldalit-Fixativ.

WARUNKI / TEMPERATURA NANOSZENIA:

Temperatura otoczenia i podłoża ≥ 5 °C podczas nanoszenia i schnięcia. Nie nakładać przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych ani na nagrzane powierzchnie. Chronić przed słońcem, wiatrem i deszczem w trakcie i po aplikacji.

KARTA TECHNICZNA – KEIM SOLDALIT®-FIXATIV

ZUŻYCIE:

ok. 0,15 L/m² do gruntowania wstępnego na podłożu gładkie.

Podane zużycia są jedynie szacunkowe, przyjęte dla podłoża gładkich. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez aplikację próbną na obiekcie.

NANOSZENIE:

Jako warstwa gruntująca: Nanosić KEIM Soldalit-Fixativ nierozcieńczony.

Jako rozcieńczalnik w warstwie podkładowej: dodać ≤ 5 % do warstwy podkładowej z KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob lub KEIM Contact-Plus.

Jako rozcieńczalnik w przypadku bardzo chłonnych podłoży: Dodać KEIM Soldalit-Fixativ w zależności od chłonności podłoża do ≤ 10 % do warstwy podkładowej z KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob lub KEIM Contact-Plus.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Natychmiast oczyścić wodą.

5. OPAKOWANIE

Zawartość pojemnika	Jednostka miary	Ilość na palecie	Rodzaj
20	L	24	kanister
5	L	96	kanister

6. SKŁADOWANIE

Maks. czas przechowywania	Warunki przechowywania
12 miesięcy	chłodne pomieszczenie w temperaturach dodatnich przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte

Pozostałości materiału z otwartych pojemników należy przelać do mniejszych pojemników, aby zredukować do minimum ilość powietrza w wiadrze.

7. USUWANIE ODPADÓW

Informacje na temat usuwania odpadów - patrz sekcja 13 Karty Charakterystyki.

Europejski Katalog Odpadów: 06 02 99

8. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Patrz Karta Charakterystyki produktu. Limit UE dla tego produktu: (Kat. A/h): 30 g/l. Ten produkt zawiera: 0 - 1 g/l LZO.

KOD GIS: BSW 40

9. UWAGI KOŃCOWE

Beachte:

Materialreste aus angebrochenen Gebinden sind in entsprechend kleinere Gebinde umzufüllen, um den Luftgehalt im Eimer möglichst gering zu halten.

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (w szczególności szkło, kamień naturalny, ceramika) odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć. Łączenie/mieszanie z produktami nie będącymi częścią systemu lub z obcymi materiałami nie jest dozwolone.

10. CERTYFIKATY I ZNAKI JAKOŚCI



Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej Karty Technicznej unieważnia poprzednie.