



## TEKNISKT DATABLAD

# KEIM ANPUTZLEISTE 3D-UNIVERSAL

## 1. PRODUKTBESKRIVNING

---

Universelles Anschlussprofil als Anputz- und Dichtleiste mit Gewebe, integrierter Dichtlasche aus TPE für dreidimensionale Bewegungsaufnahme und Putzabzugskante. Abknickbare Schutzlasche für Abdeckfolie.

## 2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

---

Für dauerhafte und schlagregendichte Anschlussfugen zwischen Blendrahmen bzw. Türstock und WDVS. Die Bewegungen aus dem Bauteil und dem WDVS werden aufgenommen.

Geeignet für fönster- och dörrsmygar.

Weitere Hinweise zur Anwendung in den KEIM Detailplanungen.

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

---

- allroundanvändning
- brandegenskaper: mycket brandfarlig (B1) enligt 4102.
- beständig mot åldrande

### MATERIALEGENSKAPER:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| - påvisad täthet mot slagregn, max. vindtryck: | 600 Pa                       |
| - Klassificering enligt direktiv:              | Klasse A (Ö-Norm Klasse III) |
| - Gewebefahne Maschenweite:                    | 4 x 4 mm, 6 x 6 mm           |
| - Gewebefahne Breite:                          | ca. 12,5 cm                  |
| - Maximal isoleringstjocklek:                  | 300 mm                       |
| - Större isoleringstjocklek:                   | auf Anfrage                  |
| - Maximal fönsterstorlek:                      | 10 m <sup>2</sup>            |
| - Farbton:                                     | weiß/grau                    |

## 4. ANVISNINGAR

---

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Rengör ramen. Ramen ska vara torr, ren, jämn och fri från vidhäftningsreducerande lager. Utför ett vidhäftningstest. Limma eller sätt om möjligt in profilerna direkt före fixering av isoleringspanelerna. Vor dem Einsatz von Klebprofilen ist eine Klebprobe durchzuführen. Hierzu an einer verdeckten Stelle mit einem trockenen und sauberen Tuch (ohne Reinigungsmittel) reinigen. Leistenabschnitt (ca. 10 cm) aufkleben und fest andrücken. Nach ca. 10 minütiger Wartezeit das Profil langsam vom Untergrund abziehen.

Für eine Klebeignung muss das Schaumband an beiden Flächen (Profil und Untergrund) haften bleiben = kompletter Schaumbruch.

Auf kritischen Untergründen wie z. B.: Kunststofffenstern foliert, Holzfenstern geölt oder lackiert, Metallfenstern pulver- oder teflonbeschichtet kann der Austritt von Wachsen, Ölen und Weichmachern nie ganz ausgeschlossen werden.

### ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturer under applicering och torkning från min. 5 °C till max. 30 °C. Applicera inte i direkt solljus eller på solvarma underlag. Skydda ytor från direkt solljus, vind och regn under och efter applicering.

## TEKNISKT DATABLAD – KEIM ANPUTZLEISTE 3D-UNIVERSAL

### FÖRBRUKNING:

ca. 1,1 m/m

### DUBBELN:

### ÅTGÄRDER:

Nach dem Schlussanstrich wird bei der KEIM Anputzleiste 3D-Universal die Schutzlasche abgeknickt und entfernt.

## 5. FÖRPACKNING

Produktname	Länge [m]	Stück je VE	Inhalt je VE [m]	Förpackningstyp
Anputzleiste 3D-Universal 4x4	2,40	25	60	kartong
Anputzleiste 3D-Universal-Black 4x4	2,40	25	60	kartong
Anputzleiste 3D-Universal 6x6	2,40	25	60	kartong

Lieferung kartonweise.

## 6. LAGER

Förvaring
ska ligga platt i ytteremballage får inte böjas torrt frostfritt

Beipackzettel in der Verpackung beachten!

## 7. BORTSKAFFANDE

Avfallsnyckel: 17 09 04

## 8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Keine besonderen Hinweise.

**9. ALLMÄN INFORMATION**

**FENSTERPOSITION UND DIMENSION**

Fensterposition	maximale Dämmstoffdicke	max. Fenstergröße	Klassificering enligt direktiv
	≤ 300 mm	≤ 6 m <sup>2</sup>	Klasse C
	≤ 300 mm	≤ 10 m <sup>2</sup>	Klasse B (Ö-Norm Klasse II)
	≤ 300 mm	≤ 2,6 m <sup>2</sup>	Klasse B (Ö-Norm Klasse II)
	≤ 160 mm	≤ 6 m <sup>2</sup>	Klasse B (Ö-Norm Klasse II)
	≤ 300 mm	≤ 10 m <sup>2</sup>	Klasse A (Ö-Norm Klasse III)
	≤ 300 mm	≤ 10 m <sup>2</sup>	Klasse A (Ö-Norm Klasse III)

**KLASSIFIZIERUNG DER ANPUTZLEISTEN NACH DEREN BEWEGUNGS-AUFNAHME**

Klassificering enligt direktiv	Dehnung	Stauchung	Scherung
Klasse A (Ö-Norm Klasse III)	≥ 3,5 mm	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm
Klasse B (Ö-Norm Klasse II)	≥ 3,0 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,5 mm
Klasse C	≥ 2,0 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,0 mm

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.

