



TEKNISKT DATABLAD

KEIM ATHENIT®-FONDO

1. PRODUKTBEKRIVNING

KEIM Athenit-Fondo är en bruksfärdig grundkalkfärg baserad på ren kulekalk lagrad i minst 3 år samt hög vitt grekiskt marmormjöl utan syntetiska bindemedelstillsatser. Tillsats av högkvalitativ, ren kalksand ger KEIM Athenit-Fondo en lätt slameffekt och utjämnande verkan.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Athenit-Fondo används som grundfärg med slamverkan

- för utjämnning av varierande absorption och/eller strukturer
- för fyllning av hårfina sprickor
- som vidhäftningsgrund för Athenit-fino.

KEIM Athenit-Fondo kan användas inomhus på kalkputs, kalkgipsputs, kalkcementputs, gipshaltigt puts och spackel, saneringsputs, natursten, betong, mineraliska gamla färgskikt och dispersionsbundna gamla underlag. Kan kombineras med produktkomponenterna i KEIM Athenit-systemet, som är exakt avstämda mot varandra och ger möjlighet till många olika applikationer.

Lämpar sig inte för: oljehaltiga underlag

3. PRODUKTEGENSKAPER

- bruksfärdig
- utjämnande
- spricktäckande
- strukturutjämnande
- låg ytspänning
- miljövänlig
- extremt ånggenomsläpplig
- brandegenskaper: icke brandfarlig
- fri från syntetiska bindemedel
- fri från växtbaserade hartser

MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca 1,6 - 1,7 g/cm³
- Max. kornstorlek: 0,3 mm

KLASSIFICERING:

- Diffusionsekvivalent luftskiktjocklek (sd-värde): ≤ 0,02 m

KULÖRER:

vit

SAMMANSÄTTNING:

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara starkt, torrt, rent, helt och fritt från vidhäftningshämmande rester.

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C.

FÖRBEREDELSE AV MATERIALET:

Rör om KEIM Athenit-Fondo noga före applicering.

FÖRBRUKNING:

ca. 0,4 kg/m²

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

KEIM Athenit-Fondo stryks eller rullas vanligen utan förtunning. Underlaget kan behöva fuktas lätt med vatten.

EFTERBEHANDLING:

Senare målning ska utföras med KEIM Athenit-forte eller -lucente.

TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 4 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skittjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning. Om det finns genomträngande ämnen kan resultatet förbättras med en längre torkningstid mellan strykningarna (24–48 tim.).

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
24	kg	24	hink

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	behållaren ska vara tätt förseglad. svalt frostfritt

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 08 01 11 *

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten (Kat. A/a): 30 g/l.
Den här produkten innehåller: 0 - 1 g/l VOC.


GIS-CODE:

9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.