



## TEKNISKT DATABLAD

# KEIM ATHENIT<sup>®</sup>-LISCIO

## 1. PRODUKTBEKRIVNING

---

KEIM Athenit-Liscio är ett bruksfärdigt kalkfinspackel baserat på ren kulekalk lagrad i minst 3 år och högvitt grekiskt marmormjöl.

## 2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

---

KEIM Athenit-Liscio kan användas inomhus för helspackling eller reparation av småskador som är maximalt 1 mm djupa.

Lämpar sig inte för:  
oljehaltiga underlag

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

---

- gulnar inte
- låg ytspänning
- miljövänlig
- extremt ånggenomsläpplig
- brandegenskaper: icke brandfarlig
- fri från syntetiska bindemedel
- fri från växtbaserade hartser
- luktfri

### MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca 1,7 - 1,8 g/cm<sup>3</sup>
- Max. kornstorlek: 0,1 mm
- Maximal skiktjocklek: 1 mm

### KLASSIFICERING:

- Diffusionsekvivalent luftskiktjocklek (sd-värde): ≤ 0,02 m

### KULÖRER:

vit Går att bryta upp till 3 % med KEIM Dekortfarbpulver.

### SAMMANSÄTTNING:

## 4. ANVISNINGAR

---

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara helt, fast, torrt, rent och fritt från damm och fett.

### ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C.

## TEKNISKT DATABLAD – KEIM ATHENIT®-LISCIO

### FÖRBRUKNING:

ca. 0,8 kg/m<sup>2</sup> vid en skiktjocklek på 1 mm.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

### ANVÄNDNING:

Underlaget kan behöva fuktas lätt med vatten. KEIM Athenit-Liscio appliceras med en rostfri spackelspade i ett tunt skikt (ca 0,5 mm) som jämnas ut efter torkning eller också kan ännu ett skikt appliceras vått-i-vått. Detta kan vid behov avlägsnas med en spackelspade när det har torkat. Om det avlägsnas med för högt tryck med en spackelspade av metall kan metallen nötas.

### TORKTID:

Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

### RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

## 5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
24	kg	24	hink

## 6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	behållaren ska vara tätt förseglad. svalt frostfritt

## 7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 06 02 01 \*

## 8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten (Kat. A/a): 30 g/l.

Den här produkten innehåller: 0 - 1 g/l VOC.



GIS-CODE:

## 9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

## 10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.