



TEKNISKT DATABLAD

KEIM CONCRETAL[®]-CLEANER

1. PRODUKTBESKRIVNING

Hexafluorkiselsyrebaserat rengöringsmedel för betongytor. Reagerar vid appliceringen och bildar föreningar som inte är skadliga för byggnader. KEIM Concretal-Cleaner neutraliseras helt vid korrekt användning.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Borttagning av släppmedelsrester från nya betongytor. KEIM Concretal-Cleaner kan också användas som rengöringsmedel på gamla betongytor eller putsytor som är förorenade med olja eller fett.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- vattenburen
- mestadels utan tillsatta lösningsmedel (max 2 %)

MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca 1,1 - 1,2 g/cm³
- pH-värde: ca. 1
- Aktiv substans: Hexafluorokiselsyrabas

KULÖRER:

transparent färglös

4. ANVISNINGAR

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C.

FÖRBRUKNING:

ca. 0,05 L/m² för ett enstaka skikt.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

Beroende på graden av förorening med släppmedelsrester förtunnas KEIM Concretal-Cleaner med vatten till förhållandet 1:3 till 1:5. Vid rengöring av betongytor som därefter uteslutande ska behandlas transparent ska blandningsförhållandet för förtunning med vatten vara minst 1:5. Lägre förtunning kan lämna ljusa rester som binds permanent till betongen och inte täcks vid transparent behandling. (I sådana fall bör provytor användas). Sådana olösliga rester är helt ofarliga och kan utan problem målas över med KEIM Concretal-systemet. Vät betongytan innan KEIM Concretal-Cleaner appliceras. Betongytan ska vara lätt fuktig. Därefter påförs ett tunt skikt med KEIM Concretal-Cleaner, förtunnat enligt anvisningarna, med en borste. Reaktionen sker omedelbart. Tvätta sedan de behandlade ytorna med rikliga mängder vatten (slang). På behandlade ytor inomhus kan eftertvättningen även utföras med våta trasor. Tvättvattnet från rengöringen utgör en föroreningsrisk ska därför avyttras enligt de bestämmelser som gäller på platsen.

TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 12 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklek och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

TEKNISKT DATABLAD – KEIM CONCRETAL®-CLEANER

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
20	L	24	dunk
5	L	96	dunk

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	behållaren ska vara tätt förseglad. svalt frostfritt skyddad mot värme och direkt solljus.

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 06 01 06*

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten .

Den här produkten innehåller: - g/l VOC.

9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.