



TEKNISKT DATABLAD

KEIM CONCRETAL[®]-FIXATIV

1. PRODUKTBEKRIVNING

KEIM Concretal-Fixativ är en förtunning baserad på silikatbas för betongytor. Den består av en bindemedelskombination av kalivattenglas, kiselsol och tillsatser. KEIM Concretal-Fixativ har tilldelats certifieringarna Cradle to Cradle Certified[®] på silvernivå och C2C Certified Material Health Certificate[™] på guldnivå.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Concretal-Fixativ används som förtunning eller tillsats till silikatbaserad färg som används i KEIM Concretalsystem:

KEIM Concretal-Black
KEIM Concretal-W
KEIM Concretal-W-Grob
KEIM Concretal-Lasur
KEIM Contact-Plus

KEIM Concretal-Fixativ reglerar/reducerar sugförmågan i starkt sugande mineraliska underlag.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- C2C Certified Material Health Certificate[™] Gold
- hög genomsläpplighet för vattenånga
- mycket väderbeständig
- helt UV-beständig
- svamp- och algbeständig tack vare naturlig alkalinitet
- beständig mot industriutsläpp
- lösningsmedelsbeständig
- brandegenskaper: icke brandfarlig
- lite lukt

MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- pH-värde: ca. 11

KULÖRER:

mjölkaktig

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara helt, rent och fritt från lösa partiklar, damm, olja och andra ämnen som verkar avskiljande. Gamla organiskt bundna beläggningar ska avlägsnas helt. Skador bättras med produkter från KEIM Concretal betongreningssystem.

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C.

TEKNISKT DATABLAD – KEIM CONCRETAL®-FIXATIV

FÖRBRUKNING:

ca. 0,15 L/m² som grundskikt.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

Grundning av starkt sugande underlag: KEIM Concretal-Fixativ påföres oförtunnat med pensel.

Som förtunning vid normalt släta underlag för täckande och skyddande betongfärg. KEIM Concretal-W/ Concretal-W-Grov/Concretal-Black:

Vid grundbehandling förtunnas KEIM Concretal färg med högst 10% KEIM Concretal-Fixativ (max 2,5 liter KEIM Concretal-Fixativ per 25 kg färg).

Slutbehandling: KEIM Concretal färg oförtunnat

KEIM Concretal-Lasyr:

Vid grundbehandling förtunnas Concretal-Lasyr med ca 20-50% KEIM Concretal-Fixativ (ca 0,2-0,5 liter Concretal-Fixativ per liter Concretal-Lasyr).

Slutbehandling: KEIM Concretal-Lasyr oförtunnat.

Som förtunning vid laserande användning:

KEIM Concretal-Lasyr kan vid grund- och slutbehandlingen förtunnas med KEIM Concretal-Fixativ i vilket som helst förhållande.

Ytterligare information rörande förtunning och användning av KEIM Concretal-W och KEIM Concretal-Lasyr finns i respektive tekniska datablad.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
20	L	24	dunk
5	L	96	dunk

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	behållaren ska vara tätt förseglad. svalt frostfritt skyddad mot värme och direkt solljus.

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 06 02 99

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten (Kat. A/h): 30 g/l.
Den här produkten innehåller: 0 - 1 g/l VOC.


GIS-CODE:

9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.