



TEKNISKT DATABLAD

KEIM DOLOMITSPACHTEL

1. PRODUKTBEKRIVNING

Bruksfärdig, mineralisk allroundspackelmasa för inomhusbruk (andel organiska ämnen < 3 %). Fyllnadsmaterialet består av vit dolomitmarmor och ger maximal fyllkraft samt mycket enkel applicering.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Dolomitspachtel är avsett för helpackling, bl.a. av puts eller betong, och för reparation av defekter. KEIM Dolomitspachtel kan användas på vägg- och taktytor med mineraliska, organiska och blandade underlag.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- allroundanvändning
- kann användas delvis och över hela ytan
- lätt att använda
- kan dras ut till noll
- hög slipbarhet
- hög fyllningskapacitet
- mineralisk
- luktnötral

MATERIALEGENSKAPER:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Densitet: | ca 1,7 - 1,8 g/cm ³ |
| - Organiskt innehåll: | < 3 % |
| - pH-värde: | ca. 9 |
| - Max. kornstorlek: | 0,1 mm |
| - Maximal skiktjocklek: | 4 mm |

KLASSIFICERING:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - Diffusionsekvivalent luftskiktjocklek (sd-värde): | ≤ 0,02 m vid ca 1 mm skiktjocklek |
|---|-----------------------------------|

KULÖRER:

vit

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlagen ska vara torra, rena och fria från olja, fett och andra ytföroreningar. Betong- och putsunderlag ska vara helt torra och hårda. För betongunderlag får restfuktigheten inte överskrida 3 %.

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C.

TEKNISKT DATABLAD – KEIM DOLOMITSPACHTEL

FÖRBRUKNING:

ca. 1,8 kg/m² vid en skiktjocklek på 1 mm.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

Spackelmassan är bruksfärdig. Påför ett tunt skikt med bredspackel och se till att en maximal skiktjocklek på 4 mm inte överskrids. Djupare ställen ska förspacklas. Vid inbäddning av väv påförs först det första spackelskiktet (ca 2 mm). Tryck sedan in väven med bredspackel eller med en torr roller och jämna sedan ut överflödigt spackel med spackelspaden. När det första skiktet har torkat påförs det andra skiktet med bredspackel.

EFTERBEHANDLING:

OBS:

Ytan som ska spacklas bör grundas med t.ex. KEIM Special-Fixativ när den har slipats och allt damm har avlägsnats. Arbetet ska utföras med roller och inte med pensel.

Efterstrykning:

KEIM Dolomitspachtel kan målas över med alla KEIM silikatfärger för inomhusbruk .

TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 8 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
18	kg	33	hink

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	svårt frostfritt behållaren ska vara tätt förseglad.

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.


Avfallsnyckel: 08 04 10

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet.

Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med vatten. Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

9. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.