



## TEKNISKT DATABLAD

# KEIM FIXATIV

## 1. PRODUKTBEKRIVNING

---

KEIM Fixativ är ett förtunnings-, fixerings- och bindemedel med rent, flytande kaliumsilikat för KEIM mineralfärger med maximal hållbarhet.

## 2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

---

KEIM Fixativ används som bindemedel och förtunning för de rent silikatbaserade tvåkomponentsfärgsystemen KEIM Purkristalat och KEIM Dekorfarben och som förtunningsmedel för KEIM Unikristalat. KEIM Fixativ kan också användas som förtunning för KEIM Granital-systemet. Förtunnad KEIM Fixativ kan användas till att reglera eller minska absorptionen för starkt absorberande mineraliska underlag eller fixera eller konsolidera poröst mineraliskt underlag.

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

---

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- mycket genomsläpplig
- extremt väderbeständig
- helt UV-beständig
- svamp- och algbeständig tack vare naturlig alkalinitet
- beständig mot industriutsläpp
- lösningsmedelsbeständig
- brandegenskaper: icke brandfarlig
- fri från organiska tillsatser
- luktfri

### MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca 1,1 - 1,2 g/cm<sup>3</sup>
- pH-värde: ca. 11

### KULÖRER:

klar, gulaktig

## 4. ANVISNINGAR

---

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara helt, fast, torrt, rent och fritt från damm och fett.

### ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara  $\geq 5$  °C.

### FÖRBEREDELSE AV MATERIALET:

### FÖRBRUKNING:

ca. 0,1 L/m<sup>2</sup> (och ca 0,1 l/m<sup>2</sup> vatten) Appliceras som grundning.  
Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

## TEKNISKT DATABLAD – KEIM FIXATIV

### ANVÄNDNING:

För grundmålning av starkt absorberande och / eller gryniga underlag.  
Förtunna KEIM Fixativ 1:1 eller 1:2 med vatten och applicera med borste.

För blandning av KEIM Purkristalat-färg eller KEIM Dekorfarben:

Blanda 5 kg färgpulver med 4 liter KEIM Fixativ.

För förtunning av KEIM Purkristalat-färg, KEIM Unikristalat, KEIM Dekorfärg eller KEIM Granital:

Jämför de respektive tekniska datablad. .

### TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 12 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

### RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

## 5. FÖRPACKNING

| Innehållsmängd | Enhet | Förpackningar på pall | Förpackningstyp |
|----------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 24             | L     | 14                    | plåthink        |
| 4              | L     | 96                    | blikkboks       |

## 6. LAGER

| Hållbarhet | Förvaring   |
|------------|---|
| 12 månader | behållaren ska vara tätt förseglad.<br>svält<br>frostfritt<br>skyddad mot värme och direkt solljus. |

## 7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 06 02 99

## 8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten (Kat. A/h): 30 g/l.

Den här produkten innehåller: 0 - 1 g/l VOC.


## 9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

### 10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR

---



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.