



TEKNISKT DATABLAD

KEIM INTACT®

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Intact är en universell, silikatbaserad slamfärg för inomhusbruk enligt DIN EN 13 300 avsnitt 2.4.1 Silikatfärg.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Intact kan användas som slammande grundfärg eller som slamtillsats för KEIM Ecosil-ME för slammande, utjämnande beläggning av inhomogena underlag, t.ex. gamla underlag med sprickor eller underlag med reparationer eller andra strukturskillnader. KEIM Intact kan också användas om ett underlag med putsliknande grovlek önskas på släta ytor (t.ex. gipsskivor). KEIM Intact och blandningar med KEIM Intact som slamtillsats kan används som grundskikt eller, med två strykningar, som grund- och täcksikt.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- mycket ekonomisk att måla över
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- genomsläpplig
- svamp- och algbeständig tack vare naturlig alkalinitet
- brandegenskaper: icke brandfarlig
- fri från konserveringsmedel
- fri från mjukgörare
- fri från lösningsmedel

MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca 1,5 - 1,7 g/cm³
- pH-värde: ca. 11

KLASSIFICERING:

- Klassificering enligt VOB: Silikatfärg enligt DIN 18363 punkt 2.4.1
- Diffusionsekvivalent luftskiktjocklek (sd-värde): ≤ 0,02 m

KULÖRER:

vit

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara helt, fast, torrt, rent och fritt från damm och fett. Vid användning på gipsskivor kan missfärgning orsakad av ligninkomponenter i skivan uppstå om gipsskivan har exponerats för solljus eller har installerats eller förvarats i fuktig miljö under en lång tid. Sådana fläckar kan åtgärdas efter primerskiktet genom att applicera ett mellanskikt från hörn till hörn med KEIM Isolervitt innan toppskiktet läggs.

Högabsorberande eller gryniga underlag ska behandlas med KEIM Special-Fixativ. Äldre skikt, eller rester av äldre skikt, som har god vidhäftning kan strykas över med KEIM Intact. För organiska äldre skikt måste beständigheten mot försäpning hos de äldre skiktens bindemedel först testas. Limfärger måste omsorgsfullt tvättas bort. För äldre underlag rekommenderas provtytor för att fastställa om det finns ämnen som slår igenom, t.ex. träfärgämnen eller tjära.

TEKNISKT DATABLAD – KEIM INTACT®

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C.

FÖRBEREDELSE AV MATERIALET:

Rör om KEIM Intact noga före applicering.

FÖRBRUKNING:

ca. 0,25 L/m² för ett enstaka skikt. kan vid behov förtunnas med KEIM Spezial-Fixativ.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

KEIM Intact kan strykas eller rullas. KEIM Intact kan blandas med KEIM Ecosil-ME med godtyckligt blandningsförhållande. För effektiv applicering med rulle kan 1:1 till 1:2 volymdelar KEIM Intact blandas med KEIM Ecosil-ME. En sådan blandning ger det bästa underlaget för senare målning med silikatbaserad lasyrfärg. Ju mer oblandad KEIM Intact desto starkare slameffekt.

Målning med pensel ger den bästa slameffekten, applicering med rulle ger en mer strukturerad yta.

TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 12 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
15	L	24	hink
5	L	70	hink

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	behållaren ska vara tätt förseglad. svalt frostfritt

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 08 01 12

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten (Kat. A/a): 30 g/l.


Den här produkten innehåller: 0 - 1 g/l VOC.

9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.