



TEKNISKT DATABLAD

KEIM MARANO®-ROLL

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Marano-Roll är en bruksfärdig rullspackelmasa med hög fyllkraft. Rollerapplicering och hög slipbarhet gör bearbetningen snabb, smidig och kraftbesparande.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Marano-Roll är idealisk för helspackling av vägg- och takytor. KEIM Marano-Roll kan användas på alla vanligt förekommande underlag inomhus.

KEIM Marano-Roll lämpar sig för effektiv spackling av stora ytor med roller på släta, ojämna eller grova väggytor, i synnerhet för helspackling av gipsskivor.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- kraftbesparande bearbetning tack vare lätt sammansättning
- tidsbesparande tack vare effektiv applicering med rulle
- allroundanvändning
- god slipbarhet
- hög fyllningskapacitet
- mineralisk
- Fyllmedel: vit dolomit och mikrosfärer
- lite lukt

MATERIALEGENSKAPER:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Densitet: | ca 1,0 - 1,2 g/cm ³ |
| - Organiskt innehåll: | < 5 % |
| - pH-värde: | ca. 9 |
| - Max. kornstorlek: | 0,35 mm |
| - Maximal skiktjocklek: | 5 mm |

KULÖRER:

ljusgrå

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlagen ska vara torra, rena och fria från olja, fett och andra ytföroreningar. Betong- och putsunderlag ska vara helt torra och hårda. För betongunderlag får restfuktigheten inte överskrida 3 %.

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C.

FÖRBRUKNING:

ca. 1 L/m² vid en skiktjocklek på 1 mm.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

TEKNISKT DATABLAD – KEIM MARANO®-ROLL

ANVÄNDNING:

Spackelmassan är bruksfärdig. Applicera spackelmassan med ett lämpligt rollerverktyg och bearbeta ytan direkt efteråt med bredspackel, så att en maximal skiktjocklek på 5 mm inte överskrids. Djupare ställen ska förspacklas. Den torra ytan kan slipas med fint sandpapper (kornstorlek minst 120).

EFTERBEHANDLING:

OBS:

Ytan som ska spacklas bör grundmålas med t.ex. KEIM Special-Fixativ när den har slipats och allt damm har avlägsnats. Arbetet ska utföras med roller och inte med pensel.

Efterstrykning:

KEIM Marano-Roll kan målas över med alla KEIM silikatfärger för inomhusbruk .

TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 24 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
15	L	30	hink

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	svält frostfritt behållaren ska vara tätt förseglad.

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 08 02 99

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten .

Den här produkten innehåller: - g/l VOC.


GIS-CODE:

9. ALLMÄN INFORMATION

Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.