



TEKNISKT DATABLAD

KEIM STANDARDPUTZ

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Standardputz är enligt DIN EN 998-1 ett normalputsbruk på kalkcementbas med ringa organiska tillsatser. KEIM Standardputz uppfyller kraven för murbruksklass CS II, P II enligt DIN V 18 550. Kombination med KEIM täckputs och/eller KEIM silikatfärg ger ett väl avpassat puts-/färgsystem.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Standardputz kan användas som grund- och täckputs inom- och utomhus samt i fuktiga utrymmen. Det lämpar sig för putsning av alla typer av murverk med undantag för porösa eller mycket värmeisolerande lättviktsmaterial. För socklar ska särskilt sockelputs användas. KEIM Standardputz lämpar sig utmärkt för maskinbearbetning och är mycket stabilt. Vid användning som slutputs kan KEIM Standardputz struktureras, säckskuras och filtas på många sätt.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- utmärkta förarbetningsegenskaper
- mineralisk
- mycket robust yta
- genomsläpplig
- vattenavvisande
- brandegenskaper: icke brandfarlig (A1)

MATERIALEGENSKAPER:

- Skrymdensitet: ca. 1,45 g/cm³
- Max. kornstorlek: 1,3 mm

KLASSIFICERING:

- Typ av bruk: GP
- Tryckhållfasthetskategori: CS II 1,5 -5,0 N/mm²
- Provningsstandard tryckhållfasthet
DIN EN 1015-11: DIN EN 1015-11
- Bindningsstyrka: $\geq 0,08$ N/mm²
- Brottbild bindningsstyrka: A,B,C
- Provningsstandard bindningsstyrka
din EN 1015-12: DIN EN 1015-12
- Vattenabsorption klass: W2
- Provningsstandard vattenabsorption
DIN EN 1015-18: DIN EN 1015-18

KULÖRER:

grå

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara starkt, torrt, rent, helt och fritt från vidhäftningshämmande rester och får inte vara för sugande. Om underlaget är starkt sugande, eller om omgivningförhållandena är mycket varma, krävs förvätning. Avskiljande substanser

TEKNISKT DATABLAD – KEIM STANDARDPUTZ

såsom oljerester på betongytor avlägsnas på lämpligt sätt. Jämna ut betydande ojämnheter med lämpligt material av samma typ.

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C. Applicera inte i direkt solljus eller på solvarma underlag. Skydda ytor från direkt solljus, vind och regn under och efter applicering.

MATERIALBEREDNING / BLANDNING & APPLICERING:

Blanda KEIM Standardputz med ca 6,6 - 7,0 L rent vatten per påse med eldriven omrörare till en fast strukturellt konsistens utan klumpar. Låt sedan stelna en kort stund. Blanda inte redan stelnat material med vatten. Applicering kan utföras manuellt, med genomströmningsblandare eller putsbruksmaskin. Blanda inte materialet för mycket, det innebär risk för kraftigt försämrade hållfasthet. Material som redan torkat får inte blandas på nytt.

FÖRBRUKNING:

ca. 1,4 kg/m² per mm

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

Applicera snabbt blandat KEIM Standardputz till enhetlig skiktjocklek med lämpliga verktyg.

SKIKTSUPPBYGGNAD:

Vid användning som grundputs ska minsta putstjocklek vara 15 mm. Vid putstjocklekar över 20 mm per skikt och andra ogynnsamma förhållanden bör applicering ske i flera skikt och varje föregående skikt ruggas upp. Var uppmärksam på torktiderna vid arbete med flera skikt och överskrid inte den totala tjockleken på 30 mm för alla skikt.

YTPUTS:

Vid användning som översta putsskikt ska minsta tjocklek vara 5 mm.

Vid användning av KEIM Standardputz som överputs kan ytan filtas med svampbräda när den är tillräckligt solid. Fri strukturering eller tvätt är också möjlig.

Bearbetningen av ytan bör i möjligaste mån ske utan tillsats av vatten. Ansamling av bindemedel på ytan bör undvikas.

ÅTGÄRDER:

KEIM Standardputz ska skyddas mot snabb uttorkning på grund av exponering mot sol eller vind samt vid behov hållas fuktig.

EFTERBEHANDLING:

KEIM Standardputs som grundputs:

KEIM Universalputz, KEIM Universalputz-Fein, KEIM Turado och KEIM Stucasol kan användas som slutputs.

(var uppmärksam på de tekniska databladerna och torktiderna)

KEIM Standardputs som täckputs:

Alla KEIM:s färgsystem för inom- och utomhusbruk är lämpliga.

Var uppmärksam på torktiderna före målning. Nödvändigt förarbete för utomhusytor: Avlutning med KEIM Fluat-10, förtunnad 1:3 med vatten. Skölj sedan med rent vatten.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör verktyg, maskiner och blandare med vatten omedelbart efter användning. I härdat tillstånd är endast mekanisk borttagning möjlig.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
25	kg	42	säck

TEKNISKT DATABLAD – KEIM STANDARDPUTZ

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	torrt svalt frostfritt

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 17 01 01

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet.


GIS-CODE:

9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.



KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44 / Fax +45 46 56 42 04
www.keim.com / kundservice@keim.dk / kundservice@keim.se