



## TEKNISKT DATABLAD

# KEIM STUCASOL®-FONDO

## 1. PRODUKTBESKRIVNING

---

Kornhaltig silikatbaserat grundningsmedel med samma kulör som täckputset och grov yta. Bindemedel: Solsilikat

## 2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

---

Förhindrar att underlaget skiner igenom och förbättrar den strukturgivande bearbetningsmöjligheten för KEIM Stucasol, särskilt på ny underputs.

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

---

- absorptionsreglerande
- vidhäftningsfrämjande
- ger textur på släta underlag
- genomsläpplig
- hög genomsläpplighet för vattenånga

### MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca 1,6 - 1,8 g/cm<sup>3</sup>
- Organiskt innehåll: < 5 %

### KLASSIFICERING:

- Diffusionsekvivalent luftskiktjocklek (sd-värde): ≤ 0,01 m
- Provningsstandard diffusionsekvivalent luftskiktjocklek: DIN EN ISO 7783

### KULÖRER:

Vit, färgnyanser med rent mineraliska och ljusbeständiga pigment. KEIM Stucasol-Fondo kan brytas i KEIM Local Colour Studio® med KEIM PPF-Technology® enligt alla vanliga färgkartor.

Kontrollera alltid att färgnyansen är korrekt före applicering. Använd färg från samma färgparti på en och samma yta.

## 4. ANVISNINGAR

---

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara starkt, torrt, rent, helt och fritt från vidhäftningshämmande rester.

### ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C. Applicera inte i direkt solljus eller på solvarma underlag. Skydda ytor från direkt solljus, vind och regn under och efter applicering.

### FÖRBEREDELSE AV MATERIALET:

Rör om KEIM Stucasol-Fondo noga före applicering.

### FÖRBRUKNING:

ca. 0,25 kg/m<sup>2</sup> som grundskikt.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

## TEKNISKT DATABLAD – KEIM STUCASOL®-FONDO

### ANVÄNDNING:

Förtunna vid behov med  $\leq 10\%$  KEIM Soldalit-Fixativ . Kan strykas eller rullas på.

### TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 6 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skittjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

### RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

## 5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
18	kg	32	hink

## 6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	torrt svalt frostfritt behållaren ska vara tätt förseglad.

## 7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 08 01 12


## 8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet.

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

## 9. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



## TEKNISKT DATABLAD – KEIM STUCASOL®-FONDO

---

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.



**KEIM SCANDINAVIA A/S**

Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44 / Fax +45 46 56 42 04  
[www.keim.com](http://www.keim.com) / [kundeservice@keim.dk](mailto:kundeservice@keim.dk) / [kundeservice@keim.se](mailto:kundeservice@keim.se)