



## TEKNISKT DATABLAD

# TEXTURA

## 1. PRODUKTBEKRIVNING

---

Textura ist ein mineralischer Streichputz auf Silikatbasis mit Reinacrylat-Zusatz und hochwertigen Füllstoffen in ausgewogenen Korngrößen und Kornformen. Textura ist zur Rissverschlämmung und Strukturegalisierung hervorragend geeignet.

## 2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

---

Mit Textura wird eine Oberfläche mit feiner Streichputzstruktur erreicht. Auf mineralischen Untergründen oder organischen Altbeschichtungen zeigt Textura durch die ausgewählten Füllstoffe eine rissfüllende und verschlammende Wirkung (für feine Risse bis 1,0 mm). Mit Textura werden vorhandene unterschiedliche Oberflächenstrukturen angeglichen.

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

---

- sprickfyllande
- strukturutjämnande
- utjämnande
- icke filmbildande
- fiberarmerad
- vidhäftningsfrämjande
- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- helt UV-beständig
- brandegenskaper: icke brandfarlig

### MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca. 1,6 - 1,7 g/cm<sup>3</sup>
- pH-värde: ca. 11

### KLASSIFICERING:

- Diffusionsekvivalent luftskiktjocklek (sd-värde): < 0,03 m

### KULÖRER:

Weiß und pigmentierbar mit max. 10 % KEIM Finitura (eine Erhöhung des Prozentsatzes von Finitura verringert die Füllwirkung).

## 4. ANVISNINGAR

---

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara starkt, torrt, rent, helt och fritt från vidhäftningshämmande rester.

Lose Teile von organisch gebundenen Altbeschichtungen sowie Verschmutzungen sind entweder mit mechanischen Verfahren oder mit Wasserdruckstrahlen zu entfernen. Fehlstellen mit KEIM Spachtel, KEIM Leichtspachtel oder KEIM Concretal Feinspachtel ausbessern. Dort, wo gespachtelt werden soll, ist die Altbeschichtung restlos zu entfernen.

### ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturer under applicering och torkning ska vara  $\geq 5$  °C. Applicera inte i direkt solljus eller på solvarma underlag. Skydda ytor från direkt solljus, vind och regn under och efter applicering.

## TEKNISKT DATABLAD – TEXTURA

---

### FÖRBRUKNING:

ca. 0,4 kg/m<sup>2</sup>

### ANVÄNDNING:

Textura grundsätzlich unverdünnt mit der Bürste gleichmäßig im Kreuzgang auftragen. Auf saugfähigen Untergründen oder bei hohen Temperaturen kann mit maximal 10 % KEIM Finitura Fixativ verdünnt werden.

### FÄRGSKIKTSUPPBYGGNAD::

Textura muss immer nachträglich beschichtet werden mit ein oder zwei Anstrichen:

- Innenraum z.B. mit Unica
- Außen z.B. mit Finitura

### TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 12 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet).

### RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

## 5. FÖRPACKNING

---

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningstyp
18	kg	hink

Materialreste aus angebrochenen Gebinden sind in entsprechend kleinere Gebinde umzufüllen, um den Luftgehalt im Eimer möglichst gering zu halten.

## 6. BORTSKAFFANDE

---

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 08 01 12

## 7. SÄKERHETSANVISNINGAR

---

Se Säkerhetsdatabladet.

## 8. ALLMÄN INFORMATION

---

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

### 9. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR

---



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.