



## FICHA TÉCNICA

# KEIM GW-PRIMER

## 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

---

KEIM GW-Primer é um primário à base de silicato para utilização em interiores. KEIM GW-Primer está certificado Cradle to Cradle Certified Silver® e C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

## 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

---

KEIM GW-Primer é utilizado como primário em combinação com o KEIM Biosil branco e o KEIM Ecosil-ME. Ao utilizar KEIM Ecosil-ME sobre tintas orgânicas antigas, KEIM GW-Primer deve ser utilizado como primeira demão. Para pinturas em branco com KEIM Biosil ou KEIM Ecosil-ME em placas de gesso cartonado, é geralmente preferível aplicar uma demão de KEIM GW-Primer como primeira demão. Para demãos de cores de Ecosil-ME em placas de gesso cartonado e suportes com betume de gesso, é obrigatória a aplicação de uma primeira demão não diluída de KEIM GW-Primer. Não aplicar KEIM GW-Primer sobre acabamentos de gesso (P IV a,b e P Va).

Não deve ser utilizado em:

suportes de madeira; superfícies envernizadas ou esmaltadas; suportes com eflorescências salinas

## 3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

---

- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- uniformiza
- baixo impacto ambiental
- nivelamento do suporte

### DADOS DO MATERIAL:

- Densidade: ca. 1,4 - 1,6 g/cm<sup>3</sup>
- Valor pH: aprox. 10,4

### CLASSIFICAÇÃO:

- Permeabilidade ao vapor de água – valor Sd: < 0,03 m

### CORES:

branco

## 4. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

---

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE:

O suporte deve estar são, firme, seco, isento de sais, limpo e isento de poeira e gorduras. Preparar suportes muito absorventes ou pulverulentos com KEIM Soliprim.

### CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

Temperatura ambiente e do suporte  $\geq 5$  °C durante a aplicação e secagem.

## FICHA TÉCNICA – KEIM GW-PRIMER

### CONSUMO:

aprox. 0,2 L/m<sup>2</sup> para uma demão.

Os consumos indicados são valores aproximados para suportes lisos. Os valores exatos só podem ser determinados por testes em obra.

### APLICAÇÃO:

KEIM GW-Primer é preferencialmente aplicado sem diluição com rolo ou trincha.

### TEMPO DE SECAGEM:

Pode ser repintado após 6 horas, no mínimo (a 23°C e 50% de humidade relativa). A variação da temperatura e/ou do teor de humidade, assim como a espessura da camada aplicada condiciona o tempo de secagem, atrasando-o ou acelerando-o.

### LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

Limpe imediatamente com água.

## 5. FORMATOS

Conteúdo da embalagem	Unidade de medida	Quantidade na palete	Tipo de embalagem
15	L	24	balde
5	L	70	balde

## 6. ARMAZENAMENTO

Tempo máximo de armazenamento	Condições de armazenamento
12 meses	local fresco protegido do gelo manter o recipiente hermeticamente fechado. protegido do calor e da luz solar direta.

## 7. GESTÃO DE RESÍDUOS

Para informação sobre a gestão de resíduos, consultar secção 13 da Ficha Segurança.

Código de resíduos: 08 01 12

## 8. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


Consultar a Ficha de Segurança.

## 9. INDICAÇÕES GERAIS

Proteger as superfícies que não vão ser trabalhadas (pintadas e/ou reparadas) para evitar danos, especialmente vidro, cerâmica e pedra natural. Quaisquer salpicos nas superfícies circundantes ou zonas de circulação devem ser imediatamente lavados com água abundante.

Não é permitida a mistura com produtos que não façam parte do sistema ou com outros aditivos.

### 10. CERTIFICADOS E SELOS DE QUALIDADE



Os valores e propriedades indicados são o resultado de um extenso trabalho de desenvolvimento e de experiência prática. As nossas recomendações de aplicação, quer sejam dadas verbalmente ou por escrito, destinam-se a prestar apoio na seleção dos nossos produtos e não estabelecem uma relação contratual. Em particular, não isentam o comprador e o aplicador da obrigação de se certificarem da adequação dos nossos produtos à aplicação pretendida com o devido zelo, que é prática corrente no sector e constitui uma boa prática. As regras gerais da indústria de construção devem ser respeitadas. Reservamo-nos o direito de efetuar modificações para melhorar o produto ou a sua aplicação. Esta edição substitui todas as edições anteriores.