



## FICHA TÉCNICA

# KEIM MALGRUNDMASSE

## 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

---

KEIM Malgrundmasse A argamassa seca pré-misturada de alta qualidade com mármore de Carrara genuíno. KEIM Malgrundmasse é especialmente indicada como base para aplicação de KEIM Künstlerfarben (tintas para artistas)

## 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

---

KEIM Malgrundmasse é utilizado como suporte para pintura subsequente com KEIM Künstlerfarben (tintas para artistas). KEIM Malgrundmasse pode ser aplicado sobre rebocos bastardos de cimento-cal com uma resistência à compressão de, pelo menos, 5 N/mm<sup>2</sup>.

## 3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

---

- adaptado para tintas de silicato KEIM
- mineral

### DADOS DO MATERIAL:

- Granulometria máxima: 1,0 mm

### CORES:

branco

## 4. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

---

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE:

O suporte deve estar firme, seco, limpo, e isento de resíduos que limitem a aderência e não deve ser demasiado absorvente.

### CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

Temperatura ambiente e do suporte  $\geq 5$  °C durante a aplicação e secagem. Não aplicar com incidência direta do sol, nem sobre suportes aquecidos pelo sol. Durante e após a aplicação, proteger as superfícies da incidência do sol direto, do vento e da chuva.

### CONSUMO:

aprox. 7 kg/m<sup>2</sup>

Os consumos indicados são valores aproximados para suportes lisos. Os valores exatos só podem ser determinados por testes em obra.

### APLICAÇÃO:

Humedecer o suporte antes de iniciar a aplicação. Misturar KEIM Malgrundmasse com água limpa e aplicar com uma talocha. Após a primeira secagem, nivelar com régua e acabar como um reboco tradicional. A espessura da camada deve ser de cerca de 4 mm. Voltar a humedecer dois dias após a aplicação. 1 - 2 dias antes da pintura, aplicar KEIM Fluat-10 diluído a 1 : 3 com água e enxaguar com água.

### PÓS-TRATAMENTO:

Voltar a humedecer dois dias após a aplicação. 1 - 2 dias antes da pintura, aplicar KEIM Fluat-10 diluído a 1 : 3 com água e enxaguar com água.

## FICHA TÉCNICA – KEIM MALGRUNDMASSE

### TEMPO DE ESPERA:

Permitir pelo menos 14 dias de repouso/cura antes de pintar.

### LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

Limpe as ferramentas, máquinas e misturadores imediatamente após o uso com água. Depois de endurecido, só pode ser removido mecanicamente.

## 5. FORMATOS

Conteúdo da embalagem	Unidade de medida	Quantidade na paleta	Tipo de embalagem
25	kg	30	saco

## 6. ARMAZENAMENTO

Tempo máximo de armazenamento	Condições de armazenamento
12 meses	local seco

## 7. GESTÃO DE RESÍDUOS

Código de resíduos: 17 01 01

## 8. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança.

## 9. INDICAÇÕES GERAIS

Proteger as superfícies que não vão ser trabalhadas (pintadas e/ou reparadas) para evitar danos, especialmente vidro, cerâmica e pedra natural. Quaisquer salpicos nas superfícies circundantes ou zonas de circulação devem ser imediatamente lavados com água abundante.

Não é permitida a mistura com produtos que não façam parte do sistema ou com outros aditivos.

Os valores e propriedades indicados são o resultado de um extenso trabalho de desenvolvimento e de experiência prática. As nossas recomendações de aplicação, quer sejam dadas verbalmente ou por escrito, destinam-se a prestar apoio na seleção dos nossos produtos e não estabelecem uma relação contratual. Em particular, não isentam o comprador e o aplicador da obrigação de se certificarem da adequação dos nossos produtos à aplicação pretendida com o devido zelo, que é prática corrente no sector e constitui uma boa prática. As regras gerais da indústria de construção devem ser respeitadas. Reservamo-nos o direito de efetuar modificações para melhorar o produto ou a sua aplicação. Esta edição substitui todas as edições anteriores.



**KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.**

Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455  
www.keim.com / info@keim.es