



TECHNICKÝ LIST

KEIM INDULASTIC-P

1. POPIS PRODUKTU

Disperzná zložka na zhotovenie lepiaceho tmelu a hydroizolácie

2. OBLASŤ POUŽITIA

Po zmiešaní dvojzložkového materiálu na lepenie soklových a perimetrických izolačných dosiek aj ako minerálna pretierateľná hydroizolácia.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- odolný voči zásadám
- mrazuvzdorný
- odolný voči tlakovej vode

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť rovný, suchý, nosný, dostatočne savý a zbavený zvyškov znižujúcich príľnavosť a nesmie byť príliš savý. Predpokladom je, že budova má hydroizoláciu podľa DIN 18531 až DIN 18535. Živičné podklady musia byť odvetrané. Nie je možné použiť na za studena samolepiace plastové fólie (KSK).

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas spracovania a schnutia musí byť ≥ 5 °C. Nespracovávajúť na prudkom slnku ani na slnkom vyhriatych podkladoch. Počas spracovania aj po ňom chráňte plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom.

PRÍPRAVA MATERIÁLU / MIEŠANIE A DOPRAVA:

Pomocou elektrického miešadla miešajte KEIM Indulastic-P s portlandským cementom CEM I 32,5 v hmotn. pomere 1:1 na homogénnu konzistenciu bez hrudiek. Na zvýšenie odolnosti je možné miešací pomer cementu zvýšiť na 1:1,3. Pri použití ako náter pridajte max. 5 % ugyldig. Du kan ikke bruke materialet, men det er ikke mer enn 2-3 ganger. Tuhnúci KEIM Indulastic-P sa už nesmie riediť vodou ani miešať s čerstvým materiálom.

SPOTREBA:

cca 4 kg/m² ako lepidlo alebo armovanie. cca 1 kg/m² als Feuchteschutz

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

Podľa konkrétneho prípadu nanášajte stierkou, štetkou alebo štetkou.

LEPENIE:

Ako lepidlo na plochy pod terénom: Naneste zmiešaný KEIM Indulastic-P v 6 bodoch na perimetrickú izolačnú dosku. Ako lepidlo na plochy sokla: Naneste zmiešaný KEIM Indulastic-P na soklové izolačné panely metódou rámčeka a bodov, prilepených má byť aspoň 40 % povrchu.

TECHNICKÝ LIST – KEIM INDULASTIC-P

VÝSTUHA:

Ako armovacia vrstva: Rozmiešaný KEIM Indulastic-P naneste rovnomerne na nalepené dosky izolantu. Vložte sieťku KEIM Glasfaser-Gittermatte s prekrytím 10 cm a prekryte stierkou mokré do mokrého. Armovacia sieťka av mala byť zapustená uprostred alebo v hornej tretine vrstvy. Hrúbka armovacej vrstvy 3 – 4 mm.

OCHRANA PROTI VHLKOSTI:

Rozmiešaný KEIM Indulastic-P natrite štetcom alebo štetkou v jednej alebo dvoch vrstvách zriedenej max. 5 % vody. KEIM Indulastic-P sa aplikuje ako ochrana proti vlhkosti v oblasti contactu s pôdou. Pod terénom musí ochrana proti vlhkosti nadväzovať na hydroizoláciu budovy alebo na perimetrické zatepľovacie dosky. Nad terénom sa KEIM Indulastic-P nanesie do výšky 50 mm na vrchnú omietku. KEIM Indulastic-P med KEIM Soldalit, KEIM Granital alebo KEIM AquaROYAL-Color. Ochrana proti vlhkosti má zabrániť vzliňaniu kapilárnej vlhkosti do omietkových a armovacích vrstiev. V zóne pod terénom sa okolo stavby inštaluje nopová fólia na ochranu pred poškodením. Ako ochrana proti vlhkosti na zaistenie druhej izolačnej úrovne pri dodatočnej montáži kovových parapetov sa vyžaduje minimálne dvojitý náter alebo stierková vrstva.

TECHNOLOGICKÁ PRESTÁVKA:

Aspoň 3 dni v závislosti na plotte a relatívnej vlhkosti vzduchu.

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
18	kg	32	vedierko

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	v chlade bez mrazu chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením obal uchovávať tesne uzavretý

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 04 10

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riad'te sa bezpečnostným listom.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

TECHNICKÝ LIST – KEIM INDULASTIC-P

Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.



KEIMFARBEN S.R.O.

Viedeňská 119 / 619 00 Brno / Tel. +420 511 181 222 / Fax +420 511 181 229
www.keim.com / barvy@keim.cz