



TECHNICKÝ LIST

KEIM POROSAN®-DICHTUNGSSCHLÄMME

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme je minerálny náter na báze cementu, jemných pieskov a izolačného prostriedku.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme sa používa na vnútornú i vonkajšiu vertikálnu izoláciu starých i nových stavieb na ochranu proti pôdnej vlhkosti a tlakovej povrchovej i zasakuzemnej a povoddezemnej a povoddezemnej. KEIM Porosan-Dichtungsschlämme .

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- možno natierať aj nanášať špachtľou
- vynikajúce vlastnosti na spracovanie
- vynikajúca adhézia
- odolný voči tlakovej vode
- mrazuvzdorný

KLASIFIKÁCIA:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| - Typ omietky: | R |
| - Pevnosť v tlaku: | ČSN EN 1015-11 |
| - Vzhľad prasklín adhézneho pevnosti: | A,B,C |

FAREBNÝ ODS TIEN:

šedá

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a zbavený zvyškov, ktoré znižujú priľnavosť. Plocha, ktorá sa má izolovať, musí byť bez otrepov a trhlín. Defekty pred náterom vytmelte materiálom KEIM Porosan-Dichtungsschlämme. Úžľabie a hrany zaoblite a vypracujte vhodnou maltou. Podklad má byť matne vlhký, ale nie nasýtený vodou, voda na ňom nesmie stáť.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas spracovania a schnutia musí byť ≥ 5 °C. Nespracovávajú sa na prudkom slnku ani na slnkom vyhriatych podkladoch. Počas spracovania aj po ňom chráňte plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom.

PRÍPRAVA MATERIÁLU / MIEŠANIE A DOPRAVA:

Pre natieranie zmiešajte obsah vreca s cca 6,0 L čistej vody na hmotu bez hrudiek. Na stierkovanie je na jedno vreco spotreba čistej vody cca 4,75 L. Miešajte vhodným pomalobežným miešadlom na homogénnu hmotu. Po 3 minútach zrenia sa materiál pred použitím znovu premieša. Tuhnúca hmotu je ďalej nepoužiteľná.

TECHNICKÝ LIST – KEIM POROSAN®-DICHTUNGSSCHLÄMME

SPOTREBA:

Pre prípad zaťaženia pôdnou vlhkosťou + netlakovou vodou: požadovaná celková hrúbka vrstvy za mokra: 2,5 mm (zodpovedá hrúbke suchej vrstvy ≥ 2 mm) spotreba: {=ATTRÁ 3,5 mm (zodpovedá hrúbke suchej vrstvy ≥ 3 mm) spotreba: cca 7,0 kg/m²

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme aplikuje sa vždy aspoň v dvoch vrstvách. Prvá aplikácia KEIM Porosan-Dichtungsschlämme sa vykonáva zásadne natretím. Dobre pokryte najmä rohy a lomené hrany. Druhú a prípadne ďalšie vrstvy je možné nanášať štetkou alebo stierkovaním. Materiál sa musí aplikovať minimálne v dvoch vrstvách, aby mal minimálnu hrúbku. Pred aplikáciou Porosan-Dichtungsschlämme sa vo všetkých kútoch a napojení stien a podláh musí vhodnou maltou vytvoriť zaoblenie s polomerom minimálne 4 cm. Pri viacvrstvovej aplikácii musí mať predchádzajúca izolačná vrstva pred nanesením ďalšej vrstvy dostatočnú nosnosť. Predchádzajúca aplikácia musí byť matne vlhká, nie celkom preschnutá.

NÁSLEDNÉ OŠETRENIE:

Čerstvá vrstva musí byť chránená pred extrémnou horúčavou, dažďom, mrazom a prievanom.

NÁSLEDNÉ PREPRACOVANIE:

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme možné pretierať farbami KEIM. Pokiaľ sa má na KEIM Porosan-Dichtungsschlämme aplikovať ako dodatočná hydroizolácia KEIM Indulastic, musí sa dodržať minimálna doba schnutia 5 dní. Pri vykonávaní izolácie dodržujte DIN 18195 a smernicu pre plánovanie a vykonávanie izolácie konštrukcií minerálnymi stierkami.

TECHNOLOGICKÁ PRESTÁVKA:

Pokiaľ má byť na KEIM Porosan-Dichtungsschlämme ako dodatočná ochrana proti vlhkosti KEIM aplikovaný Indulastic, musí byť dodržaná doba schnutia minimálne 5 dní.

ČISTENIE NÁRADIA:

Nástroje, stroje a miešacie zariadenia ihneď po použití očistite vodou. Po vytvrdnutí je možné iba mechanické odstránenie.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
25	kg	42	vrece

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
9 mesiacov	v suchu

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 17 01 01

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE


Riadte sa bezpečnostným listom.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiachnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.