



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM BURRITO-HISTORISCH GRUNDPUTZ

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Burrito-Historisch Grundputz ist ein mineralischer Spezialmörtel aus Weisskalkhydrat, hydraulischem Kalk, Trasskalk und Weisszement (unter 3%).

2. ANWENDUNGSBEREICH

Grundputzarbeiten im Altbaubereich.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Materialkenndaten:

- Farbton: grülich-weiss
- Rohdichte: ca. 1,7 kg/dm³
- Wasseranspruch: ca. 5 l pro Sack
- Zuschläge: Sande, Körnung 0-4 mm, abgestimmte Zusätze
- Druckfestigkeit: ca. 2 N/mm²
- Biegezugfestigkeit: ca. 0,37 N/mm²
- E-Modul statisch bei 20°C: ca. 2,5 kN/mm²
- μ -Wert: ca. 20

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorarbeiten:

Der mineralische Untergrund muss tragfähig, stabil und verformungsfrei sein. Vor dem Grundputzauftrag ist auf nicht saugenden Untergründen (z.B. Bollensteinmauerwerk) ein konventioneller, mineralischer Anspritzmörtel anzubringen. Abbinde- und Trocknungszeit des Anspritzmörtels von 2-3 Wochen beachten.

Verarbeitung:

Mit sauberem, kaltem Wasser mit Quirl oder Putzmaschine zu einem geschmeidigen und gut stehenden Grundputz anmischen. Mit Kelle anwerfen und mit Holzbrett verdichten. Auftragsstärke mindestens 10mm.

Verarbeitungsbedingungen:

Luft und Untergrundtemperatur müssen mindestens +5°C bei Verarbeitung und Abbindung des Putzes betragen. Offenzeit ca. 60 Minuten bei +20°C. Angesteifter Mörtel darf nicht nachverdünnt werden.

Nachbehandlung:

Frische Verputzschicht vor Schlagregen, direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen, wenn nötig nachfeuchten.

Überarbeitung:

Mit KEIM Burrito-Historisch Deckputz gemäss technischer Beratung durch unseren Aussendienst.

Verbrauch:

ca. 1,7 kg/m² pro 1 mm Putzdicke

Reinigung der Werkzeuge:

Nach dem Gebrauch mit Wasser,

5. LIEFERFORM

25-kg-Sack

6. LAGERUNG

Trocken, kühl, aber frostfrei und vor Feuchtigkeit geschützt bei Raumtemperatur, möglichst auf Lattenrost oder Paletten, originalverpackt 9 Monate lagerfähig.

7. KENNZEICHNUNG NACH GEFSTOFFV

Xi Reizend

R 37/38: Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

R 41: Gefahr ernster Augenschäden.

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 22: Staub nicht einatmen.

S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.

S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

8. TRANSPORTKENNZEICHNUNG

entfällt

9. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr.: 170101

Materialreste eintrocknen lassen und als Baustellenabfall entsorgen.



10. SICHERHEITSHINWEISE

Kalk und Zement wirken in Verbindung mit Wasser alkalisch. Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik, Naturstein u. a., durch entsprechende Maßnahmen schützen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Bei der Arbeit nicht essen oder trinken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Produkt-Code: ZP1

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN AG

Wiesgasse 1/ CH-9444 Diepoldsau
Tel. +41 71 737 7010/ Fax +41 71 737 7019
www.keim.com/info@keim.ch