



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM RESTAURO®-FIXATIV

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

---

KEIM Restauro-Fixativ ist ein anwendungsfertiges Verdünnungs- oder Grundiermittel auf Sol-Silikatbasis für KEIM Restauro-Lasur.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

---

KEIM Restauro-Fixativ ist in Verbindung mit KEIM RestauroLasur besonders gut geeignet zur lasierenden Farbgestaltung von Sandsteinoberflächen, z. B. zur farblichen Angleichung von Ausbesserungen an die Originalsteinsubstanz.

Die zu behandelnden Oberflächen müssen porös (saugfähig) sein.

KEIM Restauro-Fixativ ist mit KEIM Restauro-Lasur in jedem Verhältnis mischbar; je nach gewünschtem Lasureffekt.

KEIM Restauro-Fixativ dient auch als Grundierungsmittel bzw. zur Vorfixierung.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

---

- anwendungsfertig
- diffusionsoffen
- absolut UV-beständig

### MATERIALKENNDATEN:

- Dichte: ca. 1,0 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- pH-Wert: ca. 11

### FARBTÖNE:

farblos

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

---

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Stark saugende oder sandende Untergründe erfordern eine farblose Vorfixierung mit unverdünntem KEIM Restauro-Fixativ.

### VERARBEITUNG:

Im Außenbereich ist wegen der Anforderung an die Wetterbeständigkeit ein zweimaliger Lasuranstrich erforderlich. Wird eine besonders transparente Wirkung gewünscht, ist ein einmaliger Lasuranstrich möglich, wenn eine farblose Vorfixierung mit KEIM Restauro-Fixativ vorgenommen wird.

#### Grundanstrich:

Der Lasurgrundanstrich mit KEIM Restauro-Lasur soll im allgemeinen stark verdünnt mit der Bürste aufgebracht werden. Verdünnungsverhältnis: 1:1 bis 1:20 mit KEIM Restauro-Fixativ.

#### Schlussanstrich:

Der LasurSchlussanstrich kann mit unverdünnter KEIM Restauro-Lasur oder je nach gewünschtem Lasureffekt, verdünnt mit KEIM Restauro-Fixativ, aufgebracht werden.

Zusätzlicher Feuchteschutz: Besonders bei dünnschichtigen Lasuranstrichen können zusätzliche Feuchteschutzmaßnahmen an stark wasserbelasteten Flächen oder zum Schutz von feuchtigkeitsempfindlichen Baustoffen notwendig sein. In solchen Fällen wird eine hydrophobierende Grundierung mit KEIM Silangrund und als Verdünnungsmittel für die KEIM Restauro-Lasur KEIM Spezial-Fixativ empfohlen.

## TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM RESTAURO®-FIXATIV

### TROCKNUNGSDAUER:

Überarbeitbar frühestens nach 12 Stunden (bei 23 °C und 50% r.F.).

Hinweis:

Eine Nachbehandlung mit einem Hydrophobierungsmittel ist bei KEIM Restauro-Lasur nicht erforderlich.

### VERBRAUCH:

ca. 0,2 l/m<sup>2</sup> Anwendung als Grundierung.

ca. 0,1 - 0,2 l/m<sup>2</sup> für einen zweimaligen Lasuranstrich

Die Angaben zu Materialverbrauchswerte sind Richtwerte auf glatten Untergründen. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen zu ermitteln.

### REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Sofort mit Wasser reinigen.

## 5. LIEFERFORM

Gebindeinhalt	Mengeneinheit	Anzahl auf Palette	Gebindetyp
20	l	24	Kanister
5	l	96	Kanister

## 6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
12 Monate	Gebinde dicht verschlossen halten kühl frostfrei vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt

## 7. ENTSORGUNG

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 im Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschlüssel: 06 02 99

## 8. SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsdatenblatt beachten.

GIS-Code: BSW 10

## 9. ALLGEMEINE HINWEISE

Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik und Naturstein, abdecken. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen.

Das Vermischen mit systemfremden Produkten oder anderweitigen Fremdzusätzen ist nicht zulässig.

## 10. ZERTIFIKATE & GÜTESIEGEL

