

# KEIM KERAMIK

## MEHRWERT DURCH

- werthaltige Klinkeroptik
- Kombination Hochleistungs-MW-Dämmstoff FKD-MAX C2
- hohen Gestaltungsspielraum z.B. Kombinationsfassaden
- hohe Anwendungssicherheit
- freie Auswahl unter den Herstellern geeigneter Keramik



## UNTERGRUND

- Massives Mauerwerk
- Beton
- Porenbeton
- Hochlochziegel

jeweils mit und ohne Putz

ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit  $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$

ggf. Grundierung mit KEIM Indulaqua

## ZULASSUNG UND BESTIMMUNG

- Nicht brennbar A2 nach DIN 4102-1 für MW-Dämmstoffe
- bis ca. 100 m Gebäudehöhe (Landesbauordnung beachten!)
- Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102-1 für EPS-Dämmstoffe
- bis ca. 22 m Gebäudehöhe (Landesbauordnung beachten!)  
KEIM Zulassung Z-33.46-1187

## KEIM KERAMIK

## KLEBER

## KEIM KLEBEMÖRTEL-K

**Verbrauch:**Ca. 4 - 6 kg/m<sup>2</sup> (Kleben der Dämmplatten)**Lieferform:**

25 kg/Sack, 42 x 25 kg/Palette

Lieferzeit auf Anfrage

## DÄMMSTOFF

## MINERALWOLLE-DÄMMPLATTEN

## - FKD-MAX C2

Plattengröße: 120 x 40 (cm), Plattendicke: 60 - 200 (mm)

## KEIM EPS-GRAU 032/034 WDV

Plattengröße: 100 x 50 (cm), Plattendicke: 40 - 200 (mm)

## MINERALWOLLE-LAMELLE

## - Speedrock II

Plattengröße: 120 x 20 (cm), Plattendicke: 40 - 200 (mm)

## BRANDRIEGEL

## MINERALWOLLE-LAMELLE

## - Speedrock II

Plattengröße: 120 x 20 (cm), Plattendicke: 40 - 200 (mm)

## DÜBEL

## EJOTHERM STR U 2G - SCHRAUBDÜBEL

Nutzungskategorie: A-B-C-D-E

Länge: 115, 135 ... 455 (mm)

**Lieferform:**

100 Stück/Karton

Bestelllänge = Dämmstoffdicke

+ ggf. vorhandene Putzdicke + Schichtdicke Kleber

+ Verankerungstiefe: 25 mm in massiven,

65 mm in Leichtbaustoffen

## ARMIERUNG

## KEIM KLEBEMÖRTEL-K

**Verbrauch:**Ca. 5 - 6 kg/m<sup>2</sup>**Lieferform:**

25 kg/Sack, 42 x 25 kg/Palette

Lieferzeit auf Anfrage

## KEIM GLASFASER-GITTERMATTE-K

**Lieferform:**

50 m x 1,0 m

KEIM Anputzleisten nach Tabelle

Seite 112

## KERAMIK

Keramische Fliesen oder Platten nach DIN EN 14411

Ziegel- oder Klinkerriemchen

nach DIN V105-100 ( DIN EN 771)

- Wasseraufnahme ≤ 3 % für MW-Dämmstoffe

- Wasseraufnahme ≤ 6 % für EPS-Dämmstoffe

- nachgewiesene Porenradienverteilung und -größe

- Fläche ≤ 0,12 m<sup>2</sup>, Seitenlänge ≤ 0,4 m

- Dicke ≤ 0,015 m

- frostbeständig nach DIN EN 202/ DIN ISO 10545-12

Seite 130

## KLEBEMÖRTEL KERAMISCHE BELÄGE

## KEIM VERLEGEMÖRTEL-K

Klebemörtel zum Verkleben der Keramischen Beläge (Klinkerriemchen)

**Verbrauch:**Ca. 3,0 kg/m<sup>2</sup>**Lieferform:**

25 kg/Sack, 42 x 25 kg/Palette

Lieferzeit auf Anfrage

Seite 130

## VERFUGUNG

KEIM FUGENMÖRTEL-K (Kellenfuge)

KEIM FUGENMÖRTEL-KS (Schlämmfuge)

Verbrauch abhängig vom Steinformat

**Lieferform:**

25 kg/Sack, 42 x 25 kg/Palette

Lieferzeit auf Anfrage

Seite 130

## ZUBEHÖR

ANSCHLUSSPROFILE	Seite 114
ARMIERUNG	Seite 108
DÜBEL	Seite 105
ERGÄNZUNGEN	Seite 134
FENSTERBÄNKE	Seite 126
GEWEBE-ECKWINKEL, ANPUTZLEISTEN	Seite 112
MONTAGEELEMENTE	Seite 128
PERIMETERDÄMMUNG	Seite 124
SOCKELPROFILE	Seite 117