



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM BURRITO-HISTORISCH DECKPUTZ

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Burrito Historisch-Deckputz ist ein Mörtelkonzentrat aus Weisskalkhydrat, hydraulischem Kalk, Trasskalk und Weisszement zur Deckputzherstellung auf der Baustelle. Struktur und Modellierung können durch entsprechende Körnungszugaben bestimmt werden.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Für Deckputzarbeiten in traditioneller und zeitgenössischer Architektur.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Materialkennndaten:

- | | |
|---------------|--------------|
| - Farbton: | hellgrau |
| - Körnung: | 0-4 mm |
| - Zuschläge: | Sande 0-4 mm |
| - μ -Wert | ca. 25 |

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorarbeiten:

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen. Lose Teile von Altbeschichtungen mechanisch oder mit Wasserdruckstrahlen entfernen. Geeignet sind mineralische Untergründe wie Keim Burrito Historisch Grundputz. Abbinde- und Trocknungszeit des Grundputzes 2-3 Wochen beachten. Bei groben Altputzstrukturen oder unebenen Untergründen ist Keim Burrito Historisch Grundputz als erste Putzlage zu verwenden.

Verarbeitung:

Stark saugende Untergründe sind vorzunässen. Mit sauberem, kaltem Wasser mit Quirl oder Putzmaschine mit den gewünschten Körnungen zu einem geschmeidigen und gut stehenden Deckputz anmischen.

Mischverhältnis: 2 Gewichtsteile Deckputz zu 1 Gewichtsteil Körnung, gewaschen Mit rostfreier Traufel aufziehen und wie gewünscht strukturieren.

Hinweis: Bei Baustellenmischungen entfällt die Produkthaftung.

Verarbeitungsbedingungen:

Temperaturbereich zwischen +5°C und 30°C. Offenzeit ca. 60 Minuten bei +20°C. Angesteifter Mörtel darf nicht nachverdünnt werden.

Nachbehandlung:

FrISCHE Verputzschicht vor Schlagregen, direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen, wenn nötig nachfeuchten.

Überarbeitung:

Mit Kalk oder KEIM Purkristalat Reinsilikatfarbe gemäss technischer Beratung durch unseren Aussendienst.

Verbrauch:

ca. 1,7 kg/m² pro 1 mm Putzdicke

Reinigung der Werkzeuge:

Nach dem Gebrauch mit Wasser,

5. LIEFERFORM

25-kg-Sack

6. LAGERUNG

Trocken, kühl, aber frostfrei und vor Feuchtigkeit geschützt bei Raumtemperatur, möglichst auf Lattenrost oder Paletten, originalverpackt 9 Monate lagerfähig.

7. KENNZEICHNUNG NACH GEFSTOFFV

Xi Reizend

R 37/38: Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

R 41: Gefahr ernster Augenschäden.

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 22: Staub nicht einatmen.

S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.

S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

8. TRANSPORTKENNZEICHNUNG

entfällt



9. ENTSORGUNG

Materialreste eintrocknen lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

10. SICHERHEITSHINWEISE

Kalk und Zement wirken in Verbindung mit Wasser alkalisch. Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik, Naturstein u. a., durch entsprechende Maßnahmen schützen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Bei der Arbeit nicht essen oder trinken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Produkt-Code: ZP1

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

