



1. Produktbeschreibung

KEIM Burrito ist ein eselsgeduldiger Renovier- und Fassadendünnschichtputz auf Kalkzementbasis mit geringen organischen Zusätzen und Faserarmierung. In Kombination mit KEIM Silikatfarben ergibt sich ein aufeinander abgestimmtes Putz-/Anstrichsystem.

2. Anwendungsbereich

Als Deckputz zum Renovieren und Überarbeiten:

- von tragfähigen Altputzen (auch Kunstharzputzen)
- von tragfähigen Altanstrichen im Außen- und Innenbereich auf strukturierten Untergründen
- von Rissen

Nicht geeignet sind plastoelastische und verseifbare Untergründe.

KEIM Burrito besitzt eine hervorragende Maschinen-gängigkeit mit ausgezeichnetem Standvermögen.


KEIM Burrito kann strukturiert oder gefilzt werden.

3. Produkteigenschaften

Bindemittelbasis Kalk-Weißzement mit calzitischem Zuschlag sowie Leichtzuschlag und Faserarmierung, leicht wasserabweisend.

Kenndaten:

Körnung:	0.3mm oder 1.2mm
Schüttdichte:	1,2 g/cm ³
Druckfestigkeit:	ca. 5 N/mm ²
Diffusionswiderstandszahl:	$\mu \sim 10$



4. Verarbeitungshinweise

Vorarbeiten

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen. Lose Teile von Altbeschichtungen mechanisch oder mit Wasserdruckstrahlen entfernen.

Bei groben Altputzstrukturen, unebenen Untergründen oder bei Gewebeeinbettung ist Keim Burrito als erste Putzlage zu verwenden.

Verarbeitung:

Stark saugende Untergründe sind vorzunässen. Mit Quirl oder Putzmaschine vermischen. Die Verarbeitung erfolgt einlagig mit mindestens 4 mm und maximal 8 mm Putzdicke. KEIM Burrito kann strukturiert oder gefilzt werden (beim Filzen zunächst grobes und dann feines Schwammbrett verwenden). Die Bearbeitung der Oberfläche möglichst ohne Wasserzugabe vornehmen.

Beachte: Material nicht übermischen, sonst besteht die Gefahr eines starken Festigkeitsabfalls.

Bereits abgebundenes Material darf nicht mehr neu aufgemischt werden.

Verarbeitungsbedingungen:

Umluft und Untergrundtemperatur dürfen +5°C während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase nicht unterschreiten. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Putzflächen während und nach der Verarbeitung vor direkter Sonne, Wind und Regen schützen.

Nachbehandlung:

Die frische Putzlage vor zu schneller Austrocknung schützen und gegebenenfalls durch Benetzen mit Wasser nach der Strukturierung oder dem Abfilzen in den nächsten beiden Tagen feucht halten. Innenräume müssen vorsichtig beheizt werden, da die hydraulischen Erhärtungsreaktionen durch zu schnelle Beheizung gestört werden können.

Überarbeitung:

Alle KEIM Anstrichsysteme für außen und innen sind geeignet. Überstreichbar nach 10 Tagen.
Erforderliche Mindestschichtdicke bei Anstrichen mit KEIM Purkristalat: 5 mm.

Erforderliche Vorarbeiten an Außenflächen bei Versinterung oder Überarbeitung mit KEIM-Purkristalat:
Ätzen mit KEIM Ätzflüssigkeit, 1:3 mit Wasser verdünnt, anschließend mit sauberem Wasser nachspülen.

Verbrauch:

ca. 1,2 kg/m² pro mm Putzdicke

Die angegebenen Verbrauchszahlen sind Richtwerte, abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes und der Verarbeitungsart. Exakte Verbrauchswerte können nur am Objekt, durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit viel Wasser reinigen.

5. Lieferform

25-kg-Sack

6. Lagerung

Trocken, kühl, aber frostfrei und vor Feuchtigkeit geschützt originalverpackt 6 Monate lagerfähig.

7. Kennzeichnung nach GefStoffV

Xi Reizend

Enthält Zement (chromatarm nach TRGS 613)

R 38: Reizt die Haut

R 41: Gefahr ernster Augenschäden

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

8. Transportkennzeichnung

entfällt

9. Entsorgung

EG-Abfallschlüssel Nr. 10 13 99

Nur restentleerte Säcke zum Recycling geben.

10. Sicherheitshinweise

Kalk und Zement wirken in Verbindung mit Wasser alkalisch. Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik, Naturstein u.a., durch entsprechende Maßnahmen schützen.

Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen.

Augen und Haut vor Spritzern schützen. Bei der Arbeit nicht essen oder trinken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Giscode: ZP 1

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfeleistung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

