



TECHNICKÝ LIST

KEIM DECKPUTZ-HISTORISCH-GROB

VÁPENNÁ OMÍTKA MODIFIKOVANÁ TRASEM PRO HISTORICKÉ OBJEKTY.
ZRNITOST 4,5MM

1. POPIS PRODUKTU

Standardní omítková směs podle DIN EN 998-1 na bázi trasového vápna. Materiál KEIM Deckputz-historisch odpovídá maltě třídy CS II (P II podle DIN 18 550).

Spolu se silikátovými barvami KEIM tvoří vzájemně sladěný, ověřený omítkový a nátěrový systém.

2. OBLAST POUŽITÍ

Omítka KEIM Deckputz-historisch je vhodná jako vrchní omítková vrstva na jádrovou omítku třídy CS II (P II dle DIN 18 550) pro venkovní i vnitřní použití.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

- zrnitost: 0–4,5 mm
- sypná hmotnost: 1,35 g/cm³

Charakteristika materiálu dle DIN EN 998-1

- pevnost v tlaku po 28 dnech: 1,5-5,0 N/mm², CS II
- chování za požáru: A 1
- propustnost pro vodní páru μ : < 25
- nasákavost: W2
(vodoodpudivý dle DIN V 18 550)
- odtrhová pevnost: $\geq 0,08$ N/mm²
(vzhled lomu A)
- tepelná vodivost $\lambda_{10, dry}$:
 - $\leq 0,82$ W/(mK) pro P = 50 %*
 - $\leq 0,89$ W/(mK) pro P = 90 %*(* dle EN 1745)

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:

Podklad (jádrová omítka) musí být dostatečně savý, suchý, pevný a zdrsňený. V ostatním platí předpisy DIN 18 550. U silně savých jádrových omítek nebo za velmi teplého počasí se podklad musí předvlhčit. S výběrem vhodné jádrové omítky vám rádi poradí zástupce firmy KEIM.

Zpracování

Celý obsah pytle rozdělte v čisté vodě. Dávkování vody nastavte tak, aby čerstvá malta byla dostatečně pevná a dobře se zpracovávala. Spotřeba vody je cca 5–5,7 litrů na 25 kg suché směsi (1 pytel). Rozmíchávanou omítku nahazujte a stáhněte vhodným náradím. Materiál KEIM Deckputz-historisch lze míchat a nanášet i omítacím strojem. Při rozmíchávání míchačkou s nuceným pohybem materiál nepřemíchejte, při přestávkách v práci ji vypněte.

Takto vytvořená vrstva vrchní omítky by měla mít tloušťku 8 mm. Povrch omítky se může opracovat hladítkem nebo lžící na požadovanou strukturu. Další struktury lze vytvořit plstěným, houbovým nebo dřevěným hladítkem, zde stačí tloušťka vrstvy 7 mm.

Zpracování omítky KEIM Deckputz-historisch výše uvedenými nástroji provádějte pokud možno bez přidávání vody. Zabraňte vytažení pojiva na povrch omítky.

Omítku nelze zpracovávat při teplotě nižší než +5 °C

Ošetření

Čerstvou vrstvu vrchní omítky chraňte před příliš rychlým vysycháním a v případě potřeby ji pokropením vodou udržujte po další dva dny vlhkou.

Spotřeba

Z 1 pytle (25 kg) získáte cca 18,5 litrů mokré malty. Ta vystačí na cca 2,5 m² při tloušťce vrstvy cca 7 mm.

Udaná hodnota spotřeby je orientační, závislá na vlastnostech podkladu a způsobu zpracování. Přesnou spotřebu můžete zjistit pouze vysazením vzorových ploch na objektu.

Čištění náradí

Okamžitě po použití omýt vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

Pytle po 25 kg.

6. SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v suchém prostředí.

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku, kámen apod., chráňte vhodným opatřením.

Oči a pokožku chráňte před potřísněním. Při práci nejezte a nepijte.

Uchovávejte z dosahu dětí.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

10. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.