



TECHNICKÝ LIST

KEIM REVERSIL®-SCHLÄMME

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Reversil-Schlämme je silně plněný, odstranitelný základní nátěr k ochraně historických maleb a podkladů v interiéru.

2. OBLAST POUŽITÍ

Materiálem KEIM Reversil-Schlämme lze zatříbit popraskané plochy a egalizovat rozdíly struktury, např. po vysprávkách omítky. Vhodnými podklady jsou omítky, štuk, pískovec, vápenopískové cihly a pevně držící staré nátěry.

V kombinaci s navzájem přesně sladěnými produktovými komponenty systému KEIM Reversil jsou možné nejrůznější oblasti použití.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

KEIM Reversil-Schlämme je vysoce difuzně otevřený základní nátěr, který lze později stejně jako KEIM Reversil odstranit vodou bez poškození nebo pozměnění podkladu.

- reverzibilní, tzn. dá se smýt vodou
- vyrovnává strukturu
- zatírá praskliny
- vysoce propustný pro vodní páru
- nerozmazává se
- minerálně matný vzhled
- světlostálý

Charakteristiky materiálu:

- specifická hmotnost: cca 1,5–1,6 g/cm³
- odpor pro difuzi vodní páry: $s_d < 0,03$ m

Barva:

bílá

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:

Podklad musí být nosný, suchý, čistý, bezprašný a nemastný. Silně savé nebo sádro obsahující podklady lze penetrovat materiálem KEIM Reverfix a tím snížit jejich savost.

Zpracování:

KEIM Reversil-Schlämme se dobře promíchá a poté se nanáší štětcem, štětkou nebo válečkem, pokud možno neředěný. KEIM Reversil-Schlämme nahrazuje základní nátěr bílou barvou KEIM Reversil a dá se přepracovávat krycím nebo lazurním nátěrem KEIM Reversil. KEIM Reversil-Schlämme lze pro základní nátěr také míchat v jakémkoliv poměru s barvou KEIM Reversil.

Podmínky zpracování:

Teplota vzduchu a podkladu $> + 5$ °C.

Doba schnutí:

Mezi nátěry se musí dodržet doba schnutí alespoň 12 hodin. V chladných, vlhkých prostorách se doba schnutí příslušně prodlužuje.

Spotřeba:

Pro jeden nátěr na hladkém normálně savém podkladu cca 0,50 l/m² KEIM Reversil-Schlämme.

Pro následující krycí nátěr: cca 0,15 l/m² KEIM Reversil.

Uvedená hodnota spotřeby je orientační, závisí na vlastnostech podkladu a způsobu zpracování. Přesnou spotřebu zjistíte pouze na objektu vysazením zkušebních ploch.

Čištění náradí:

Okamžitě po použití očistěte vodou.

Odstranění:

Důkladně předvlhčete vodou a následně asi po 10 minutách působení smyjte čistou vodou a kartáčem.

Cizí přísady:

Aby se zachovaly speciální vlastnosti materiálu KEIM Reversil-Schlämme, nesmí do něj přidávat žádné další látky.

5. DODÁVANÁ FORMA

Nádoby po 5 kg a 25 kg



6. SKLADOVÁNÍ

V uzavřených obalech cca 12 měsíců v chladu a chráněné před mrazem. Chraňte před horkem a přímým osluněním.

7. LIKVIDACE

Odpadový klíč ES č. 08 01 11.

K recyklaci odevzdávejte jen zcela vyprázdňené obaly.

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Kód GIS: M-DF 01

Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen, keramika, dřevo apod.), chraňte vhodnými opatřeními. Potřísněné okolní plochy nebo komunikace ihned opláchněte dostatkem vody a očistěte.

Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Dodržujte požadavky z Bezpečnostního listu ES.

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše písemná i ústní doporučení k aplikaci mají pomoci při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména kupce ani zpracovatele nezbavují povinnosti sami se s obvyklou odbornou péčí přesvědčit o vhodnosti našich produktů pro zamýšlený účel. Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.

