



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM REVERFIX

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Reverfix ist ein wiederentfernbares Fixier- und Verdünnungsmittel im KEIM Reversil-System.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

Mit KEIM Reverfix können stark saugende oder gipshaltige Untergründe vor einem Anstrich mit dem KEIM Reversil-System grundiert und somit in ihrer Saugfähigkeit reduziert werden.

Abkreibende Untergründe können durch eine Vorgrundierung mit KEIM Reverfix verfestigt werden.

Zur Herstellung von Lasuranstrichen oder lasierenden Malereien kann KEIM Reversil mit KEIM Reverfix bis zum gewünschten Lasureffekt verdünnt werden.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KEIM Reverfix ist hoch diffusionsfähig und lässt sich später wie KEIM Reversil, ohne den Untergrund zu schädigen oder zu verfälschen, mit Wasser wieder entfernen.

- reversibel, d. h. mit Wasser abwaschbar
- hoch wasserdampfdurchlässig
- fixierend
- wischfest

### Materialkenndaten:

- Spezifisches Gewicht: ca. 1,0 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>

### Farbton:

Milchig

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

### Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.

### Verarbeitung:

Zur Vorgrundierung stark saugender, gipshaltiger oder abkreibender Untergründe unverdünnt mit Pinsel oder Bürste auftragen.

### Verarbeitungsbedingungen:

Umluft und Untergrundtemperatur > + 5 °C

### Trockenzeiten:

Zwischen Vorgrundierung und Grundanstrich sowie zwischen den Anstrichen ist eine Trockenzeit von mind. 12 Stunden einzuhalten. In kühlen, feuchten Räumen sind entsprechend längere Trockenzeiten notwendig.

### Verbrauch:

Für eine Vorgrundierung auf glattem, normal saugendem Untergrund: ca. 0,2 l/m<sup>2</sup> KEIM Reverfix.

Die angegebene Verbrauchszahl ist ein Richtwert, abhängig von der Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Exakte Verbrauchswerte können nur am Objekt, durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden.

### Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Wiederentfernung:

Mit Wasser gründlich vornässen und anschließend nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit mit klarem Wasser und Bürste abwaschen.

### Fremdzusätze:

Um die speziellen Eigenschaften von KEIM Reverfix zu erhalten, dürfen keine anderen Stoffe zugesetzt werden.

## 5. LIEFERFORM

5 l und 20 l Gebinde

## 6. LAGERUNG

Bei verschlossenem Gebinde und kühler, aber frostfreier Lagerung ca. 6 Monate lagerfähig. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## 7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.



### 8. SICHERHEITSHINWEISE

Gisbau Produkt-Code/ Giscode: M-GF 01

Nicht zu behandelnde Flächen (z.B. Glas, Naturstein, Keramik, Holz etc.) durch entsprechende Maßnahmen schützen. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen.

Augen und Haut vor Spritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



**KEIMFARBEN GMBH**

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210  
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38  
[www.keimfarben.de](http://www.keimfarben.de) / [info@keimfarben.de](mailto:info@keimfarben.de)