



## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

polyChro-extérieur ist die **echte Le Corbusier-Farbe** – eine besonders hochwertige, samtmatte und farbtönintensive Fassadenfarbe auf mineralischer Basis, exklusiv gefertigt in den einzigartigen Tönen der Farbklavaturen des Meisters Le Corbusier und qualitätsüberwacht nach den Richtlinien der Fondation Le Corbusier, Paris. polyChro-extérieur verleiht Fassaden eine unvergleichliche Tiefe und Eleganz.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

polyChro-extérieur eignet sich für die Renovierung und den Neuanstrich von tragfähigen, dispersions- und silikonharzgebundenen Anstrichen und Putzen ebenso wie für mineralische Untergründe.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- unerreichte Farbtiefe und Farbintensität
- reinste Farbpigmente
- samtmatte Oberfläche
- natürliches, mineralisches Bindemittel
- hoch diffusionsfähig
- ökologisch einwandfrei

### Materialkenndaten

- Sol-Silikatfarbe
- Spezifisches Gewicht: ca. 1,5 - 1,7 g/cm<sup>3</sup>
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke:  $s_d \leq 0,01$  m
- Farbtonbeständigkeit: A2 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt-Nr. 26)
- Glanzgrad bei 85°: stumpfmatt

### Farbtöne

Originale Farbtöne der Polychromie architecturale von Le Corbusier, handgefertigt in der KEIM-Manufaktur. Geprüft & lizenziert. Jeder Ton mit Echtheitszertifikat! Nachfolgende Farbtöne sind bei polyChro-extérieur verfügbar:

32001	32023	32042	32110	32142	43200
32010	32024	32052	32111	32141	4320P
32011	32031	32053	32112	32140	
32012	32032	32060	32121	4320B	4320U
32013	32033	32082	32122	4320H	
32021	32034	32091	32123	4320L	
32022	32041	32102	32131	4320N	

Weitere Farbtöne aus der Polychromie architecturale können in polyChro-extérieur-intense geliefert werden.

### Beachte

Das Vermischen mit systemfremden Produkten ist unzulässig!

## 4. VERARBEITUNG

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Untergrund- und Lufttemperatur während der Verarbeitung und Trocknung > 5 °C. Stark saugende Stellen sind mit polyChro-dl zu grundieren.

### Verarbeitung

polyChro-extérieur kann gestrichen, gerollt oder airless gespritzt werden (Düse 0,79 mm). Für die Verarbeitung empfiehlt sich hochwertiges Werkzeug.

Grundanstrich: polyChro-extérieur mit max. 5% polyChro-dl verdünnen (0,5 l Verdünnung auf 10 l Farbe)

Schlussanstrich: polyChro-extérieur immer unverdünnt verarbeiten.

### Trockenzeiten

Zwischen den Farbanstrichen ist eine Trockenzeit von mindestens 12 Stunden erforderlich.

### Verbrauch

Auf glattem Untergrund benötigt man ca. 280 ml polyChro-extérieur pro m<sup>2</sup> für einen zweifachen Anstrich.

### Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## 5. LIEFERFORM

Rundeimer mit 5 l und 10 l Inhalt.

## 6. LAGERUNG

12 Monate, kühl, frostfrei, verschlossen. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.



### 7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

### 8. SICHERHEITSHINWEISE

Nicht zu behandelnde Flächen (z. B. Glas, Naturstein, Keramik usw.) durch entsprechende Maßnahmen schützen. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Produkt-Code: BSW 10

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden Sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



**KEIMFARBEN GMBH**

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210  
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38  
[www.keim.com/info@keimfarben.de](http://www.keim.com/info@keimfarben.de)