



TEKNISK DATABLAD

# KEIM CONTACT-PLUS-GROB

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Contact-Plus-Grob er en slæmmende grundmaling på silikatbasis med tilsætning af glasfibre og fyldestoffer i forskellige kornstørrelser og -former.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Contact-Plus-Grob anvendes som bro mellem bæredygtige, organiske malinger og efterfølgende KEIM-silikatmalinger. Ligeledes til udjævning af strukturforskelle og fine revner op til en bredde på maks. 1 mm.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

- Brobygger mellem gamle organiske underlag og efterfølgende lag KEIM silikatfarve.
- Udjævner revner (op til maks. 1 mm revnebredde).
- Udjævner Strukturforskelle
- Ikke filmdannende
- Ikke brandbar
- UV-beständig

### Materialoespecifikationer:

Vægtfylde:	1,70 g/cm <sup>3</sup>
Vanddampdiffusionsmodstand: $S_d = 0,02$ m	
Maks. kornstørrelse:	1 mm
pH-værdi:	ca. 11,4

### Farvenuance:

Hvid

## 4. FREMGANGSMÅDE

### Klargøring af underlag:

Underlaget skal være bæredygtigt, tørt, rent, frit for støv og fedt. Løse dele af gammel, organisk maling fjernes enten mekanisk eller ved højtryksspuling. Defekte steder udbedres med KEIM Letspartelmasse eller KEIM Universalpuds. På de områder, der skal spartles, fjernes den gamle maling til ren bund.

Til flader, som er udsat for stærk fugtigheds- eller vejrbelastning, anbefales en forbehandling med KEIM

Silangrund. Ved stærke strukturforskelle og/eller mange krakeleringer grundes med KEIM Contact-Plus.

### Anvendelse:

KEIM Contact-Plus-Grob påføres ikke sugende underlag, ufortyndet, med pensel i diagonale bevægelser.

På sugende underlag kan der fortyndes op til 10% (25 kg Contact Plus-Grob og 2,5 liter fortynder) med KEIM Fixativ, KEIM Special-Fixativ eller KEIM Concretal-Fixativ.

### Efterfølgende malinger:

KEIM Contact-Plus-Grob skal altid efterfølges af to malebehandlinger, f.eks. med KEIM Granital eller KEIM Concretal.

Mellembehandling: med fortyndet KEIM Granital (maks. 2 liter KEIM Special-Fixativ til 10 kg maling)

Slutbehandling: KEIM Granital ufortyndet

KEIM Contact-Plus-Grob kan tones med maks.10% tonefarver inden for KEIM Granital,- eller KEIM Concretal-systemet.

### Arbejdsbetingelser:

Luft- og underlagstemperatur på  $> + 5$  °C. Bør ikke påføres i direkte sol eller på solopvarmede underlag. Beskyt den malede flade mod direkte sol, vind og regn under påføringen og i tørretiden.

### Tørretid:

Mellem strygningerne overholdes en tørretid på min. 12 timer.

### Forbrug:

På et glat, ikke sugende underlag:

ca. 0,5 kg KEIM Contact-Plus-Grob pr. m<sup>2</sup>.

På et glat, sugende underlag:

ca. 0,6 kg KEIM Contact-Plus-Grob pr. m<sup>2</sup>.

Det angivne forbrug er vejledende, afhængig af underlagets beskaffenhed og arbejdsudførelsen. Det nøjagtige forbrug kan kun konstateres ved prøvefelter på stedet.



### **Rengøring af værktøj:**

Rengøres med meget vand straks efter brug. I arbejds pauser opbevares værktøjet i malingen eller i vand.

### **5. LEVERINGSFORM**

Spande med 5 kg og 25 kg.

### **6. OPBEVARING**

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.

### **7. BORTSKAFFELSE**

EU-affaldsnøgle: 08 01 12

Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

### **8. SIKKERHEDSANVISNINGER**

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), skal beskyttes på en hensigtsmæssig måde. Stænk på omkringliggende flader eller befærdede arealer skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

