



TEKNISK DATABLAD

KEIM DESIGN-FIXATIV

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Fortynder og grunder baseret på sol-silikat til KEIM Design-Lasur.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Design-Fixativ bruges som forbehandling af meget absorberende underlag og som fortynder til KEIM Design-Lasur.

3. PRODUKTEGENSKABER

Med to eller tre lasurlag med KEIM Design-Lasur og KEIM Design-Fixativ er det muligt at opnå meget transparente virkninger, især når der bruges kraftige farvenuancer. Påføring af kun en farvenuance, men i forskellige fortyndingsgrader, giver ligeledes en særdeles dekorativ effekt.

Overflader behandlet med KEIM Design-Lasur-System er:

- Fuldstændige lysfaste
- Vejrbestandig
- Modstandsdygtige over for miljømæssige påvirkninger
- Mineralsk matte

Materialspecifikationer:

- Vægtfylde: 1,0 g/cm³
- pH-værdi: 11,3

Farvenuance:

Mælkeagtig

4. FREMGANGSMÅDE

Klargøring af underlag:

KEIM Design-Fixativ anbefales især som fortynder hvor der ønskes meget transparente virkninger, og hvor man ønsker at arbejde med kraftige farvenuancer.

Rør jævnlige i lasur-blandingen før og under arbejdet. Der må ikke tilsættes vand eller andre produkter.

Lasuren påføres på kryds med en lasur-pensel (f.eks. den ovale KEIM Lasurpensel). Det er vigtigt at arbejde hurtigt vådt-i-vådt og bibeholde en våd kant.

Bemærk:

Komponenterne i Design-Lasur-System, dvs. KEIM Design-Lasur, KEIM Design-Base og KEIM Design-Fixativ, kan blandes i det ønskede blandingsforhold. KEIM Design-Base giver en flot transparens, er let at arbejde med og har den optimale lagtykkelse. Med KEIM Design-Fixativ er det muligt at skabe højtransparente virkninger med flotte farver og en meget lille lagtykkelse.

Arbejdsbetingelser:

Luft- og underlagstemperatur: > 5° C op til maks. 30° C.

Må kun anvendes på tørre overflader og i tørt vejr. Anvend ikke produktet i direkte sol, på solvarme underlag eller i kraftig blæst. Underlagene skal beskyttes mod regn, blæst og direkte sol efter påføringen.

Forbrug:

Afhængigt af fortyndingsforholdet og pr. lag:

Ca. 50 ml/m² klargjort blanding af Design-Lasur og Design-Fixativ.

Den anførte værdi for forbrug er vejledende og afhænger af den ønskede effekt, påføringsmetoden og underlaget. Præcise værdier kan kun opnås ved en prøve på stedet.

Tørretid:

Der skal gå ca. 24 timer mellem påføringen af de enkelte lag.

Rengøring af værktøj:

Rengør med vand straks efter brug.

5. LEVERINGSFORM

Dunke med 5 liter og 20 liter.

6. OPBEVARING

Opbevaringstiden er ca. 12 måneder køligt og frostfrit i ubrudt emballage. Luk altid omhyggeligt låget på brudt emballage. Beskyt mod varme og direkte sollys.



7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle: 06 02 99

Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

