



TEKNISK DATABLAD

# KEIM DOLOMITSPARTEL

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

Brugsfærdig, universal spartelmasse til indvendig brug på mineralsk basis med hvid Dolomit-marmor som fyldstof.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Dolomit Spartelmasse anvendes som fuldspartling, f.eks. på puds eller beton eller henholdsvis til udbedring af steder med fejl eller som fuldspartling af tapeter og plader. I forbindelse med fugning på gipskartonplader trykkes armeringsstrimler af papir fast. KEIM Dolomit Spartelmasse anvendes på mineralske, organiske og på blandede underlag på væg- og loftflader.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

- Maksimal fyldkraft
- Universal anvendelse
- Plet -og fuldspartling
- Enkel arbejdsudførelse
- Kan påføres manuelt eller maskinelt (airless)
- Kan trækkes ud til nul
- Kan slibes
- På mineralsk basis
- Farvenuance: hvid

### Materialspecifikationer:

- Lagtykkelse: 0-4 mm
- Kornstørrelse: op til 0,1 mm
- Vægtfylde: 1,8 g/cm<sup>3</sup>
- S<sub>d</sub>-Værdi: 0,02 m ved ca. 1 mm lagtykkelse
- PH-Værdi: ca. 9

### Farvenuance:

Hvid

## 4. FREMGANGSMÅDE

### Klargøring af underlag:

Underlaget skal være bæredygtigt, tørt og rent. Ikke bæredygtige lag skal fjernes. I forbindelse med beton må en maks. resterende fugtighed på 3 % ikke overskrides.

underlaget klargøres med to strygninger af silikatfarve (helst med pensel).

### Anvendelse:

Spartelmassen er brugsklar. Produktet trækkes tyndt på med en bredspartel. En maks. lagtykkelse på 4 mm må ikke overskrides. Dybere steder forspartles. Ved opsætning af væv: 1. spartellag (ca. 2 mm) trækkes på, vævet trykkes fast med en bredspartel eller en tør rulle, og overskydende spartelmasse glattes med en bredspartel. Efter tørring af 1. spartellag påføres 2. lag med bredspartel.

### Efterfølgende behandlinger:

KEIM Dolomit Spartelmasse kan efterfølges af alle KEIM Silikat indendørsmalinger.

### Arbejdsbetingelser:

Arbejd ikke ved høje lufttemperaturer, i stærk træk eller ved temperaturer under + 5°C (luft og væg).

### Forbrug:

Ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup> ved fuldspartling med 1 mm lagtykkelse.

### Rengøring af værktøj:

Rengør med vand straks efter brug.

## 5. LEVERINGSFORM

Spande med 18 kg.

Palle: 33 x 18 kg.

## 6. OPBEVARING

Kan opbevares 12 måneder på et tørt sted, i lukket emballage.

## 7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle: 08 01 12

Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.



### 8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-1 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

